

POLYLAC PA-765 台湾奇美ABS阻燃UL94V0塑料代理

产品名称	POLYLAC PA-765 台湾奇美ABS阻燃UL94V0塑料代理
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	22.00/KG
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PA-765 产地:台湾
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

供应：ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯) PA-765/台湾奇美

特性：阻燃V0，高流动

用途：家电部件，电气应用，电动工具

加工方法：注塑

参数：熔指：5.2g/10 min 比重：1.2无 熔指：60g/10 min 弯曲强度：620kg/cm
弯曲模量：21000kg/cm

ABS的加工特性:

ABS同PS一样，是一种加工性能优良的热塑性塑料，可采用通用的加工方法来成型加工。ABS的熔体黏度较高，其流动性比PVC和PC好，但是比PE、PS和PA差，和POM与HIPS相似；ABS的流动特性属于非牛顿流体，其熔体黏度和加工温度、剪切速率有关系，其中对剪切速率更为敏感；ABS的熔体冷却固化速度较快。

ABS的热稳定性好，不易出现降解现象，热分解温度大于250。虽然ABS在惰性气体中的热稳定性很好，但在受热状态下，热氧会引发降解反应，因此需要加入抗氧剂，具体比如：主抗氧剂1010、辅助抗氧剂168等。ABS在停机后，要及时清洗螺杆和料筒，以免长时间受热分解。ABS属于无定形聚合物，没有明显的熔点，但可以在217~237的温度范围内熔融加工。

ABS的吸水率较高，不干燥会在制品上产生银纹和气泡等缺陷。因此，ABS在加工前应当进行干燥处理，使其含水率在0.4%以下。一般制品的干燥条件为：温度80～85℃，时间2～4小时；对于特殊要求的制品（比如需要电镀的制品），干燥条件则为：温度70～80℃，时间18～24小时。

苏州聚元利塑化有限公司是一家从事塑胶原料销售的贸易公司，主要经营进口工程塑胶原料，通用塑胶原料，特种塑料及弹性体塑料，耐高温材料等。我司有着稳定的进货渠道，直接从国外厂家进货，货源稳定，质量可靠，同时节省了成本，提高市场竞争能力。为客户缩短供货周期，大大提高了生产效率。公司本着诚信做人，诚信做事的原则，在当今竞争激烈的形势下，成为行业的佼佼者。

如未找到您合适的型号，或者有工程技术方面的疑问，欢迎来电来人至我公司咨询，本公司工作人员竭诚为您服务！