

# 新洲羽绒绒子含量检测蓬松度测试服务

产品名称	新洲羽绒绒子含量检测蓬松度测试服务
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/指标
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

## 产品详情

检验范畴：

羽绒服翎毛原材料，白鹅毛，灰鸭毛，毛，灰山羊毛，白鸭绒，灰鸭绒，绒，灰鹅绒，水清洗羽绒服，水清洗翎毛等

检验新项目：

含绒量，含绒量，洁净度，水份，残脂率，耗氧，气味级别，及其微生物菌种等

羽绒服翎毛国家行业标准

GB/T 羽绒服翎毛

二、白/灰鸭毛，灰/毛羽毛品质规定（翎毛：绒子成分小于30%）

三。白/灰鸭绒，灰/羽绒服品质规定（羽绒服：绒子成分高于或等于30%）四、羽绒服翎毛微生物菌种的卫生要求

检验新项目

充绒量检验

在对羽绒衣开展恒温恒湿设备解决后，对羽绒衣总体称重再开展拆装，使羽绒服填充料和纺织面料分离出来。由于羽绒服体型小且特轻，易四处飘散，非常容易损害，因此无法立即称量羽绒服净重得到羽绒服充绒量，反而是应当用羽绒衣总重减掉布料净重，算出充绒量。

含绒量检验

含绒量：绒子和绒丝在羽绒服翎毛中的成分百分数。在羽绒服检验研究中，含绒量、绒子含量检测更为用时。检验工作人员需把4g试品中的绒子、绒丝、毛片、羽丝和残渣等各自拣起，测算绒子和绒丝占试件成分的百分数即得含绒量。而含绒量检验也是羽绒服翎毛检测中最重要的一项试验，由于含绒量反映羽绒服质量的多少、防寒保暖作用的优劣及其经济价值。

含绒量：翎毛羽绒服的延展性水平。依照标准称量通过前解决的羽绒服28.5g，逐把抖入含绒量仪内，用玻璃棒充足拌和并平整。放进铝制销钉，1min后纪录膨松仪桶两壁标尺值，取其均值。反复试验三遍，得含绒量测量值。含绒量高的衣服裤子，相对性防寒保暖实际效果比较好。

4、水份率检验水份率：翎毛羽绒服所水分含量的百分数例。取没经混样缩样的翎毛约100g(羽绒服约50g)2份，取装试品时需注意不可以吸湿性和散湿，装样器皿要密封性。将试件匀称地各自放到2个电动吊篮内移进恒温烘箱，逐一秤重，即得原试件品质。加温自然通风，烘干箱温度 $105 \pm 2$ ，每过30min称重一次，至恒重。即得干燥后试件品质。依据试件原品质、干燥后品质，测算含水量，取2个试件的均值。