

# TPE德国胶宝TC7GPZ TC8GPZ TC9GPZ TC0GPZ

产品名称	TPE德国胶宝TC7GPZ TC8GPZ TC9GPZ TC0GPZ
公司名称	东莞市龙煌塑胶原料有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	品牌:德国胶宝 牌号:TC7/8/9/0GPZ 特性:易着色, 放雾化, 加工性好
公司地址	东莞市谢岗镇稔子园村泰诚塑料市场东塑五路6栋5105号1楼
联系电话	89386271 15118421178

## 产品详情

基本信息THERMOLAST K TC7GPZ (Series: GP/FG)THERMOLAST K TC8GPZ (Series: GP/FG)THERMOLAST K TC9GPZ (Series: GP/FG)THERMOLAST K TC0GPZ (Series: GP/FG)

种类	热塑性弹性体
填充物	-
UL 黄卡	E353857-101117931 E214822-586887
外观	黑色
特性	可加工性, 良好 良好粘结性
用途	把手

密封件

汽车内部零件

加工方法

柔软触感应用  
挤出

注射成型

物理性能 THERMOLAST K TC7GPZ (Series: GP/FG) THERMOLAST K TC8GPZ (Series: GP/FG) THERMOLAST K TC9GPZ (Series: GP/FG) THERMOLAST K TC0GPZ (Series: GP/FG) 单位制测试方法  
比重 1.10

硬度 THERMOLAST K TC7GPZ (Series: GP/FG) THERMOLAST K TC8GPZ (Series: GP/FG) THERMOLAST K TC9GPZ (Series: GP/FG) THERMOLAST K TC0GPZ (Series: GP/FG) 单位制测试方法  
邵氏硬度

-- (邵氏 A) 68

-- (邵氏 D) -

可燃性 THERMOLAST K TC7GPZ (Series: GP/FG) THERMOLAST K TC8GPZ (Series: GP/FG) THERMOLAST K TC9GPZ (Series: GP/FG) THERMOLAST K TC0GPZ (Series: GP/FG) 单位制测试方法  
阻燃等级 HB

弹性体 THERMOLAST K TC7GPZ (Series: GP/FG) THERMOLAST K TC8GPZ (Series: GP/FG) THERMOLAST K TC9GPZ (Series: GP/FG) THERMOLAST K TC0GPZ (Series: GP/FG) 单位制测试方法  
压缩永久变形

-- (23 ° C, 72 hr) 25

-- (70 ° C, 24 hr) 40

-- (100 ° C, 24 hr) 66

伸长率 1(断裂) 700

撕裂强度 2 20

拉伸应力 1(屈服) 9.00

挤出THERMOLAST K TC7GPZ (Series: GP/FG)THERMOLAST K TC8GPZ (Series: GP/FG)THERMOLAST  
K TC9GPZ (Series: GP/FG)THERMOLAST K TC0GPZ (Series: GP/FG)单位制测试方法

干燥时间 2.0 到 4.0

料筒1区温度 160

料筒2区温度 180

料筒3区温度 200

口模温度 200 到 230