

## 651型橡胶止水带 宝鸡隧道中埋式止水带 按图纸定做 2022新闻

产品名称	651型橡胶止水带 宝鸡隧道中埋式止水带 按图纸定做 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

我们可以按按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。橡胶止水带在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所最好保持-10 ~ +30，相对湿度40% ~ 80%。在止水带安装施工中，在混凝土浇注过程中把橡胶止水带部分或全部浇埋在混凝土中，如果混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3~5倍，因此一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力以免止水带被刺破，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免被刺破，影响止水带的防水效果。

橡胶止水带安装时注意如下：1、在止水带的施工单位在进行绑扎钢筋和支模时，使止水带必须采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。2、对于固定橡胶膨胀止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行，常用的固定方法有：利用附加钢筋固定；用卡具固定；用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法，都必须保证止水带定位准确，不损坏止水带有效部分，方便混凝土浇捣。3、应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等限制，需在现场连接的，应采用热压硫化胶合（橡胶止水带）或焊接（塑料止水带），其接头外观应平整光洁，抗拉强度不低于母材的80%。不加任何处理的所谓“搭接”是绝对不允许的。

橡胶止水带产品规格：可按用户要求生产各种形状、尺寸的产品，另外还为满足不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品可适用于各种设计要求。与强度高性能好的异型钢材组合

橡胶止水带存放：产品在贮存、运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触；存放场所保持-10 ~ +30 。

止水带外观颜色应为材料本色，不得添加颜料或填料，特殊要求除外。对产品外观检查不符合规定要求的，严禁使用。

止水带外观产品标准表2序号缺陷名称外观标准

- 1、气泡产品每延米不允许有三处以上的气泡，且气泡直径不得大于1mm
- 2、杂质产品每延米不允许有三处以上杂质，且每处面积不得大于4mm
- 3、接缝缺陷高度不大于1.5mm的凸起和不平，每延米不得超过2处
- 4、凹痕不允许有