

# 哈尔滨白灰生产厂 长春公路白灰 原窑灰 筑路灰

产品名称	哈尔滨白灰生产厂 长春公路白灰 原窑灰 筑路灰
公司名称	吉林润琪纳米新材料有限公司
价格	210.00/吨
规格参数	润琪:1 长春:12
公司地址	吉林省长春市双阳区华鼎大酒店603室
联系电话	15144097777 15144097777

## 产品详情

吉林省长春市双阳区润琪白灰厂是一家拥有多年白灰生产经验的企业，主营产品包括：生石灰，白灰，碳酸钙纳米产品研发、生产销售。产品销售东北三省各地，是哈尔滨白灰厂的补充。占地面积22000平方米。拥有固定资产670万元，是一家白灰烧制的现代化企业，九年多的发展历程。公司一直以“，服务用心”为发展宗旨，多年来拥有大量生产人员，跟随时展，以“服务社会，为国贡献”为己任。相信我们会为环保，为生活健康做出更多努力，更大奉献。

本公司经营项目：原窑灰、筑路灰、消解灰、面灰、长春白灰工业块灰、塞漏子。

白灰窑设备生产石灰需要经过预热、煅烧、冷却、除尘等步骤，其中预热器是提前对物料进行加热，更加容易煅烧，生产出优质的物料。通过实验结论，白灰的高活性度与其预热温度、时间以及煅烧温度、煅烧时间都有密不可分的关系。那么石灰窑预热多少度？1、白灰窑设备预热温度在600~700 时，随着石灰石的预热时间加长，高活性度所对应的煅烧时间和时间的范围变长，煅烧温度为1100~1150 时，都是活性白灰的高活性度的煅烧温度区。

2、预热温度为700 时，是其活性度高所对应预热温度，预热时间为45min，保温时间为5min和10min时，活性度高值出现在煅烧温度为1150时；当保温时间为15min和20min时，煅烧的到了温度为1000~1150 时，达到活性石灰的活性度高值；但预热时间增加为60min时，不管煅烧期保温时间是多少，高活性度的煅烧终了温度都为1100-1150 。此组石灰实验的活性度的高值为410ml，对应的预热时间为45min，煅烧温度为1150 ，煅烧时间为15min。

3、预热温度为800 时，获得高活性度的煅烧工况开始难以控制，预热时间短时，高活性度对应的煅烧温度的范围变小，而预热时间长时，得到的高的活性度也只有360ml，而且对应的煅烧温度为1150 ，煅烧时间只有5min。4、预热温度为900 时，要获得高的活性度，整个煅烧工况变得更加难以控制，这个预热温度建议在石灰石煅烧过程中，建议不予采用。