

双组份聚硫密封胶 秦皇岛建筑嵌缝防水胶 A+B组份 2022新闻

产品名称	双组份聚硫密封胶 秦皇岛建筑嵌缝防水胶 A+B组份 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

双组份聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶为基础配制成的常温硫化双组份密封胶，它可在连续伸缩、振动及温度变货下保持良好的耐久性、气密性和防水性。该产品配用油漆对金属混凝土等材质具有良好的粘接性，施工方便、操作简单，是建筑施工，防水止渗不可缺少的密封材料。

双组份聚硫密封胶配合比：主剂(A):固化剂(B)=100:10(质量份，标准状态下)，随季节，地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短，B组份的变动范围在8-12之间。

聚硫建筑密封膏（胶）技术指标 执行标准：JC/T483—2006性能名称 A类 B类一等品 合格品 优等品
一等品 合格品密度，g/cm³ 1.50 ± 0.1适用期，h 2 ~ 6表干时间，h 24渗出性指数 4流变性下垂度（N型），mm 3流平性（L型），mm光滑平整低温柔性，-30 -40 -30拉伸粘接性 最大拉伸强度，MPa 1.2 0.8 0.2最大伸长率，% 100 400 300 200加热失重，% 10 6 10。双组份聚硫密封膏A:B=10:1左右搅拌均匀后，2-3小时内完成使用。产品属中性、无毒、无污染、防腐、防菌、粘接力强、弹性、密封性好、耐水、耐油、抗老化、使用时间长。广泛应用于地铁、隧道、市政、机场跑道、公路桥梁等工程的混凝土伸缩缝、沉降缝、变形缝的嵌缝密封，特别适用于水厂、泳池、电站、污水处理厂等给排水工程。

双组份聚硫建筑密封胶（膏）配比与施工方法简介

聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶作为主要原料，加入增韧剂、补强剂、触变剂、增粘剂等加工成一种软膏，经常被大量的应用于隧道内部嵌缝防水和一些水利工程中的止水部位。

双组份聚硫密封胶配比与施工注意的事项：

配比方法

- 1、在对双组份聚硫密封胶产品进行配比时，一定要防止气泡混入胶体中，一旦胶体中混入了气泡就会在很大程度上影响该产品的使用性能。
- 2、双组份聚硫密封胶需要到现场自己进行搅拌，配制好的双组份聚硫密封胶产品须在两小时内用完，因为在两个小时后就会变稠，影响到产品的使用性能。
- 3、为了使配比的双组份聚硫密封胶更均匀，好是采用机械进行搅拌。

施工方法

- 1、首先将施工处残留的垃圾杂物清理干净；
- 2、把缝隙的两边10mm处贴上防护胶带，以防把其他构筑物表面弄脏。
- 3、填充背衬材料；
- 4、把拌好的聚硫密封膏用挤胶枪自下而上将双组份聚硫密封膏填入缝内压实填满。再用腻子刀把胶刮平防止起泡混入。
- 5、施工结束后把缝隙两边的防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。