

PVC聚氯乙烯胶泥 公路嵌缝油膏 铜陵生产厂家 2022新闻

产品名称	PVC聚氯乙烯胶泥 公路嵌缝油膏 铜陵生产厂家 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	1400.00/吨
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

胶泥施工方法：

1、清缝：用清缝机将需灌缝的切割缝或伸缩接缝进行清缝，清缝深度宜为25～30cm，并用吹风机将浮尘吹净，缝壁上不能有浮尘；

2、加热、填灌：(加热融化前，要把内膜袋撕除干净，防止融化时有片状物，影响施工)

机械填灌：用刀将塑料胶泥割成块状，放入灌缝机内，热熔温度设置在130℃，恒温在110℃；(已熔胶泥不能直接与电热棒接触，而应用有导热油的隔层保温)把出料孔换到最大的，而进料阀门可关小点，滤网网孔的目数应大于100目，在取料及切割时小心，不要把砂石带入机器内。

人工填灌：用有导热油隔层的锅热熔，加热温度(用文火加热)在130℃±5为好，为fangzhi温度过高焦化变质，必须要经常上下搅拌，每锅可熔3袋(90公斤)，文火恒温待用；已熔料用到二分之一时即可加入未熔胶泥，无需等到用完再加入；从液面取料时，可在液面放一筛网，再用勺从筛网上面舀出胶泥用于填灌；从锅底放料时，也需将料进行上下搅拌，以免上部已溶料长时间不用而老化；在气温较低时灌缝，先将灌缝勺在炉火上烘热，再由另一勺将料舀出装入灌缝勺内进行填灌；千万不可用灌缝勺直接从锅内舀料，否则将严重污染路面；需有专人融化胶料，并负责在拖车上为填灌人员装料或放料，可同时有3～6人在下面填灌；(两只炉灶轮换融化，每天10小时可填灌1公里)。

3、胶泥应灌入没有水份的缝隙中，灌入量应低于施工面1mm，(注：在炎热天气灌缝时，因混凝土板块有热胀冷缩现象，所以应早晨低灌，中午平灌，下午高灌)；

4、清洁：在灌缝时常有不小心将胶灌到平面上，此时，应用刮刀将路面上的胶刮掉；

5、道路灌缝养护：在灌好缝的路面上，通车时间视气温而定；低于10℃时灌好即可通车；10~20℃时灌好后5~10分钟可通车；20℃以上时应观察灌好的胶料而定需等到不粘鞋底后才可通车。