

盐城市衣服水洗尺寸变化率检测

产品名称	盐城市衣服水洗尺寸变化率检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

Q：国内销售的服装褶皱织物如何测试水洗尺寸变化率？

A：褶皱织物褶皱方向的尺寸稳定性的复现性较差，检测结果往往偏差极大。同时，国内主要执行的服装产品标准(如 FZ/T 81007-2012《单、夹服装》、FZ/T 73020-2012《针织休闲服装》等)对于此种面料制作的产品都作了规避考核的规定，即褶皱处理的产品不考核褶皱方向的水洗尺寸变化率。因此建议褶皱织物产品不出具褶皱方向的水洗尺寸变化率。若客户要求出具可进行备注说明“ 织物(产品)经褶皱处理，褶皱方向水洗尺寸变化率检测结果仅供参考 ” 字样，注意若标准注明了“褶皱处理的产品不考核褶皱方向的水洗尺寸变化率”，其检测结果不得考核。

Q：国内销售的服装其耐久性标签上维护方法中水洗符号标注高洗涤温度为30℃，但其选择执行的产品标准规定的水洗尺寸变化率、水洗后扭曲率、水洗后外观及耐皂洗色牢度等项目要求的洗涤温度与符号标注的高洗涤温度不一致时，测试如何进行执行？

A：对于水洗尺寸变化率、水洗后扭曲率及水洗后外观，如果执行的产品标准中明确规定了洗涤程序时，则按规定的洗涤程序执行;若没有明确规定程序的，可依据耐久性标签上标注的洗涤温度处理。对于耐皂洗色牢度等，按照执行的产品标准中明确规定了检测方法及试验方法，按规定的实施;执行的产品标准仅规定了检测方法而未规定试验方法的，一般样品的材质成分选取试验温度。

Q：GB/T 8629-2017《纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序》条款 10.1.1规定了程序 A(悬挂晾干)的说明“从洗衣机中取出试样，将每个脱水后的试样展平悬挂，长度方法为垂直方向，以免扭曲变形，试样悬挂在绳、杆上在自然环境的今天空气中晾干”，针对织物服装或悬挂一般如何操作？

A：一般按如下操作：

机织物，样品对折搭晾在直杆上，经向垂直悬挂。

针织物，一般采用筒状试样洗涤，建议两侧各开一个 50mm口，穿在直径为 (20-30)mm的直杆上晾干。

机织上衣，可用衣架悬挂晾干，注意衣架架杆不要过细;针织上衣，用直杆穿过两袖悬挂晾干;机织/针织裤子，采用对折搭晾，使裤裆部位处于直杆上。

Q：国内常用服装执行的产品标准，如 FZ/T 81007-2012《单、夹服装》、FZ/T 73020-2012《针织休闲服装》等，做出了“弹力织物不考核横向水洗尺寸变化率”类似的规定，这里所说的弹力织物的定义是什么？

A：弹力织物指含有弹性纤维的织物或罗纹织物。