

# ABS AG15A1 宁波台化 电子电器 家电部件玩具 时钟音响外壳

产品名称	ABS AG15A1 宁波台化 电子电器 家电部件玩具 时钟音响外壳
公司名称	东莞市丹信塑胶有限公司
价格	13.20/KG
规格参数	加工级别:注塑级 品牌:宁波台化 牌号:AG15A1
公司地址	广东省东莞市黄江镇康阳一街11号2栋202室
联系电话	13922968092 13922968092

## 产品详情

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位	
基本性能	熔融指数	200 × 5kgf(49N)	ASTM D-1238(ISO 1133)	1.6	g/10min
	熔融指数	220 × 10kgf(98N)	ASTM D-1238(ISO 1133)	17	g/10min
物理性能	比重	23 /23	ASTM D-792(ISO 1183)	1.05	
机械性能	洛氏硬度	23	ASTM D-785(ISO 2039/2)		R Scale
	弯曲模数	23	ASTM D-790(ISO 178)	27000(2650)	kg/cm <sup>2</sup> (MPa)
	弯曲强度	23	ASTM D-790(ISO 178)	850(84)	kg/cm <sup>2</sup> (MPa)
	IZOD冲击强度	23 (1/4"厚)	ASTM D-256(ISO R180)	20(196)	kg.cm/cm(J/m)
热性能	抗张强度	23	ASTM D-638(ISO 527)	510(50)	kg/cm <sup>2</sup> (MPa)
	热变形温度	Unannealed 18.6kg	ASTM D-648(ISO 75/A)	89	/cm <sup>2</sup> (1/2"厚)
	热变形温度	Annealed(80 × 8 hr)	ASTM D-648(ISO 75/A)	101	
	燃烧性	FILE NO.E162823	UL 94		1/16" HB All Color
	卫氏软化点	1kg load	ASTM D-1525(ISO 306)	104	

