

ABS台湾奇美PA-765

产品名称	ABS台湾奇美PA-765
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奇美 型号:PA-765
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

????

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	熔体流动速率	200 5kg	ASTM D-1238	5.2 g/10min
	熔体流动速率	220 × 10kg	ASTM D-1238	60 g/10min
机械性能	比重	ASTM D-792	1.20	23/23
	弯曲弹性率	ASTM D-790	3.0 × 105	lb/in2
	IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256	16 kg.cm/cm
	伸长率	ASTM D-638	15	%
	引张强度	ASTM D-638	390	kg/cm2
	弯曲强度	ASTM D-790	620	kg/cm2
	弯曲强度	ASTM D-790	8800	lb/in2
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	3.7 ft.lb/in
	引张强度	ASTM D-638	5530	lb/in2
	洛氏硬度	ASTM D-785	100	R
热性能	IZOD冲击强度	1/4 "	ASTM D-256	2.9 ft.lb/in
	弯曲弹性率	ASTM D-790	2.1 × 104	kg/cm2
	IZOD冲击强度	1/8"	ASTM D-256	20 kg.cm/cm
	燃烧性	File No. E56070 ULC-UL	1/16"V- O, 1/10"5VA	
	热变形温度	ASTM D-648	83(181)	
	维卡软化点	ASTM D-1525	194	
	维卡软化点	ASTM D-1525	90	
	热变形温度	ASTM D-648	73(165)	