

# 皮革硅胶，深圳厂家直供生产皮革的原材料硅胶

产品名称	皮革硅胶，深圳厂家直供生产皮革的原材料硅胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	120.00/千克
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR-P25 厂家(产地):广东
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

## 产品详情

JR-P25产品规格书

### 产品介绍

· 本产品为双组份高分子硅材料，是一种新型环保材料，无味无毒，有优良的耐候性，电绝缘性，耐氧化抗老化性，耐光抗老化性，防霉性和化学稳定性。

### 产品特点

- 皮感好，手感弹性好
- 耐酸碱耐化学腐蚀、耐水解、色牢度好
- 使用寿命久
- 环保无毒生产无污染，产品健康安全
- 高透明度、高抗拉、抗撕裂力、粘接效果好

### 使用方法及注意事项

- 将A、B两组分按重量1:1混合搅拌均匀，皮革硅胶粘度值较大，搅拌时间可控制在3-5min；

- 将混合均匀后的材料，经真空脱泡后即可涂刷至基材上；
- 本产品为高温硫化产品，需通过80-160 进行烘烤，硫化时间为60-120s；
- 注：不能接触含N、P、S等离子化合物以及含炔及乙烯基化合物，以免使铂催化剂中毒而不能固化，尤其是PVC中含有Pb（铅），会使催化剂中毒某些有机颜料也会导致固化减慢或不固化。

### 技术参数

混合前物性 ( 25 , 65%RH )		
组分	P25 A	P25 B
颜色	高透明	高透明
粘度 (cP)	10万	9万
比重	1.15	1.11
混合后物性 ( 25 , 65%RH )		
混合比例(重量比)	A : B = 1 : 1	
颜色	透明	
混合后粘度(cP)	8万-9万	
操作时间25 (h)	1.5-2 小时	
初步固化时间 (min)	1-2 分钟(80-160 )	
硬度 ( Shore A )	25	
拉伸强度( MPa)	6.5 ± 0.5	
撕裂强度 ( KN/m )	25 ± 2	
断裂伸长率 ( % )	400	

\*粘度、操作时间、固化后硬度可随客户需求调整。

### 包装规格

- A : 20kg B20kg
- A : 200kg B200kg

### 贮存及运输

- 室温25 下，不打开包装，12个月。
- 此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。