

现货 工程塑料PA11 法国阿托菲纳 P40 挤出级

产品名称	现货 工程塑料PA11 法国阿托菲纳 P40 挤出级
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA11塑胶原料 型号:P40 产地:法国阿托菲纳
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

现货 工程塑料PA11 法国阿托菲纳 P40 挤出级

用途：建筑建材-型材

特性备注：耐光

重要参数：密度:1.04 g/cm³ 缺口冲击强度:7 拉伸强度:26 MPa

生产厂商：法国阿科玛公司

聚酰胺 11Arkema产品说明：

Rilsan P40是一种聚酰胺 11（尼龙 11）产品

它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

环保/绿色

增塑

中等粘度

物性表

基特信息

经增塑

可更新资源

外观形式	中等粘性 自然色 粉状	
加工方法	粒子 注射成型	
重量性能额定值单位制测试方法		1.04
吸水率		
24 hr		0.30
饱和		1.1
硬度额定值单位制测试方法		78
抗机械强度额定值单位制测试方法		64.1
伸长率 (断裂)		430
弯曲模量		338
悬臂梁缺口冲击强度额定值单位制测试方法		
-40 ° C		21
23 ° C		320
热性能额定值单位制测试方法(未退火)		41.1

熔融温度	186
注射温度值单位制	65.6 到 79.4
干燥时间	3.0 到 4.0
建议的大回制料比例	20
料筒后部温度	199
料筒中部温度	210
料筒前部温度	221
射嘴温度	221
模具温度	26.7 到 65.6
注塑压力	34.5 到 68.9
螺杆长径比	20.0:1.0