

PA6 PA6 L制造商: 安特普

产品名称	PA6 PA6 L制造商: 安特普
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安特普 物性:PA6 L 品牌代销:塑运塑胶集团
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

关于美国RTP PA6 203.3A价格

1.有关“美国RTP PA6 203.3A”胶料物性表及价格以出厂实时数据为准. 2.如需获取“美国RTP PA6 203.3A”料当天含税或未税价格以及更多价格行情请咨询我们客服.

美国RTP nylon6 203.3A技术参数

性能项目 试验条件 测试方法 测试数据

密度

ASTM D792 1.3

吸水率 23 , 24H ASTM D570 0.77 %

收缩率 平行流动方向 (3.18 mm) ASTM D955 0.0040 cm/cm

拉伸强度

ASTM D638 138 MPa

拉伸模量

ASTM D638 8960 MPa

弯曲模量

ASTM D790 7580 MPa

弯曲强度

ASTM D790 207 MPa

断裂点伸长率

ASTM D638 3.0 %

缺口冲击强度 3.18 mm ASTM D256 80.1 J/m

非缺口冲击强度 3.18 mm ASTM D256 641 J/m

热变形温度 66 psi , 未退火 ASTM D648 252

热变形温度 264 psi , 未退火 ASTM D648 246

阻燃等级 1.59 mm UL 94 HB

增强级pa6热稳定性pa6

缺口冲击: 4.38 kJ/m

加工方式: 注射成型

材料属性: 热稳定级

材料特性: 润滑