

即墨环氧地坪施工 工厂用的地坪漆

产品名称	即墨环氧地坪施工 工厂用的地坪漆
公司名称	率土涂料（青岛）有限公司
价格	25.00/平方米
规格参数	品牌:率土 型号:ST3016 销售施工区域:青岛 即墨 胶州 黄岛
公司地址	青岛城阳区夏庄
联系电话	0532-82775158 13021680795

产品详情

即墨环氧地坪施工

工厂用的地坪漆特性与用途：以环氧树脂、助剂、进口固化剂等组成的双组份封闭底漆。具有优良的渗透和封闭性能 具有优良的配套性能 可用于渗透性封闭漆,用于粘结松散的水泥土表面或填补孔隙，以方便后道施工。水泥混凝土地面、建筑物表面、水泥管道等表面。物理参数：颜色：水白或淡黄清漆 光泽：平光 干膜厚度：15-30um（以实际满足要求为准）理论用量：约100g/m² 闪点：25 干燥时间:(25)表干：10min 实干：6h 完全固化：3d 涂装说明：混合比率：主剂:固化剂=1:1（包装比）稀释剂：环氧稀释剂 工具清洗：环氧稀释剂 熟化时间：5-20min(20)适用期：5h(25)施工间隔：6h(25)施工方法 无气喷涂 空气喷涂 刷涂或滚涂 喷孔 0.4-0.5mm 2-3mm 喷涂压力 12-15Mpa 0.3-0.6Mpa 稀释剂用量 0-5% 5-15% 5-15%表面处理：地面或水泥管道彻底干燥,除净所有油污、杂物,打磨拉毛,除掉松动表层。涂装条件：底材温度高于露点3 以上,相对湿度85%以下,涂装温度范围在 - 5-30 ,温度和相对湿度要在底材附近测量。雨,雪,风沙较大等恶劣天气不能进行涂装。环氧类涂料在0 以下,应配合冬用固化剂使用。

涂料配套：后道配套：溶剂型环氧中涂漆 溶剂型聚氨酯中涂漆 溶剂型聚氨酯面漆 环氧面漆

自流平环氧面漆。包装与储存：包装：A组份20L方便桶 B组份4L方便桶

贮存：在阴凉干燥通风的室内仓库贮存期为一年 卫生与安全：油漆在使用和存放过程中应远离热源、火源并保持良好通风。油漆操作人员必须佩戴防护用具,防止吸入漆雾,伤及眼、脸和皮肤。油漆溅到皮肤上应立即用肥皂水、清洁剂和水清洗。溅入眼睛,应立即用大量清水冲洗并找医生检查和治疗。声明：1、

任何涂料的防护效果都在很大程度上依赖表面的处理。若表面处理不当，任何油漆会在短期内失效。用户在使用本产品时,应满足约定施工条件。2、涂装时实际用量，视漆膜的厚度，涂装损失等与理论用量相差较大，一般应在理论用量之外再加10%-50%左右。3、本手册中的数据均为我们在实验室和实践经验中取得的知识。但涂料的使用在我们的控制之外，除了涂料本身的质量，我们不承担任何东西。4、随着产品不断改进,某些数据可能有所改变,恕不另行通知。