

佰丽安H06-01环氧富锌底漆膜结构防锈底漆

产品名称	佰丽安H06-01环氧富锌底漆膜结构防锈底漆
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 型号:H06-01 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

佰丽安H06-01环氧富锌底漆膜结构防锈底漆

一、组成：该产品是由环氧树脂，有机溶剂，助剂，锌粉等组成成份一，固化剂为成分二，两组份分装供应。

二、特性：该产品防腐性能优异、机械性能好、附着力强，具有导电性和阴极保护作用，可用作车间预涂底漆，不影响焊接性能，此产品也可作为防锈底漆使用。

三、用途：主要用于桥梁、船舶、海上石油钻井平台、港湾设备及一切喷砂后的底材。

四、技术指标：

项目 指标

漆膜颜色及外观 灰色，平整光滑

柔韧性 1 mm

冲击强度 50kg/cm²

附着力 2级

耐盐水性 一周不生锈

干燥时间(实干) 24h

(表干) 2h

五、施工参考：

- 1、 将底材表面喷砂或喷丸除锈彻底后，底材表面应无砂粒、无铁丸尘灰、无油污及脚印。
- 2、 理论用量每公斤涂刷5m²左右，每道涂膜约30um。
- 3、 该漆可喷涂、刷涂或滚涂。若粘度过大可用专用稀释剂稀释至施工粘度即可，切勿乱用稀释剂，用量约为漆量的1/4或1/5。
- 4、 使用前将该漆的两组分按标签上的比例混合后充分搅拌，放置10分钟后使用。为避免锌粉沉淀，施工时应不断搅拌。配好的漆应在6小时内尽快用完，以免时间过长胶化而浪费。