# 佰丽安H07-01环氧树脂面漆 室内钢结构防锈面漆

产品名称	佰丽安H07-01环氧树脂面漆 室内钢结构防锈面漆
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 型号:H07-01 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

## 产品详情

各色环氧防锈底漆

规格:20+4kg

环氧防锈底漆(双组份)

#### 一、产品特点:

本产品为甲 乙两组份,甲组份是由环氧树脂、防锈颜料、助剂等经研磨调制而成,乙组份为胺类固化剂。该漆漆膜坚硬,机械性能好,附着力强,具有优良的耐各种矿物及海水、化学品性能。

#### 二、应用范围:

可用于各种金属底材表面,起到防锈保护作用。

### 三、技术要求:

- 1、颜色 各色
- 2、闪点 甲组份28 乙组份25
- 3、干燥时间25 表干 1小时 实干 24小时 完全固化 7天
- 4、漆膜厚度 湿膜80μm 干膜约45μm

- 5、理论用漆量 15Og/m2 厚浆型240g/m2 (干膜厚度约70 μ m)
- 6、涂装间隔时间25 1~3天
- 7、配比(重量比) 甲:乙=5:1
- 8、适用期25 两组份混合均匀静止半小时后使用,6小时内用完
- 9、稀释剂 环氧漆稀释剂
- 10 建议涂刷道数 二道
- 11、后道漆配套 环氧漆类、橡胶漆类、聚氨酯漆类、丙烯酸漆类等
- 12、涂装方式 可根据不同情况采用刷涂、滚涂及无空气高压喷涂

## 四、表面处理、施工条件及安全贮运:

- 1、喷砂或抛丸处理到GB8923-83中的Sa2.5级或St3级,涂有车间底漆的表面应将漆膜损伤和锈蚀处二次除锈,达到Sa2.5级或St3级。已产生锌盐的车间底漆表面应采取扫砂或用高压淡水清除锌盐,焊缝及烧损部位处理至Sa2.5级或St3级。
- 2、钢铁表面温度高于周围空气露点温度3 以上可以施工,相对湿度大于85%不宜施工。施工最佳温度10-30,严禁在雨、雪、雾、霜、露及大风条件下施工。
- 3、运输过程中避免碰撞、日晒、雨淋,并远离火源,存放于阴凉通风的室内仓库,存储期一年(超过存储期,经检验合格仍可使用)。
- 4、施工环境应有良好的通风条件,施工现场严禁烟火。油漆施工人员必须佩戴好安全防护用具,防止漆雾吸入体内,油漆溅到皮肤后,需用肥皂清洗,必要时找医生处理。