

嵌缝防水聚硫密封胶 毕节双组份聚硫密封胶 高模量聚硫密封膏 2022新闻

产品名称	嵌缝防水聚硫密封胶 毕节双组份聚硫密封胶 高模量聚硫密封膏 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

双组份聚硫密封胶产品性能特点

- 1、具有良好的耐老化和及端气候性能，耐久性试验可达到8020级。
- 2、产品分为高模量低伸长率类产品和高伸长率低模量类产品以适应不同工作条件的需求。
- 3、对混凝土、钢材等材质有良好的粘接力。
- 4、施工方便操作简单，可常温或加温硫化成橡胶弹性体。并具有耐油、耐溶剂性和水密性、气密性。

产品的应用范围

- 1、金属或混凝土幕墙接缝，及其它建筑结构缝隙的防水密封。
- 2、公路路面，飞机跑道等伸缩缝的密封。
- 3、地下工程隧道洞涵、水库蓄水池等混凝土构筑物的防水密封。
- 4、建筑裂缝的修补恢复，防水、防渗等密封功能。

双组分聚硫密封膏的配制：双组分聚硫密封膏

把箱内1桶白色聚硫胶（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。

具体做法如下:双组分聚硫密封膏

将双组分聚硫密封膏A，B两组同时倒在一块玻璃板或者地板砖上（地板砖要求60公分见方的最佳），按说明书给定的配合比，混合比例A:B=100:10~100:14(质量比)，将两个组份混合均匀，即可使用，在出厂时，我公司都已按质量比例配比好了，并且在箱里用塑料筒分开放了，用户无须操心质量比例配比，使用时，只需打开包装将A组份和B组份放到一起搅拌均匀后，就可以使用了。人工搅拌时间不少于9分钟，用手提电钻搅拌不少于6分钟，以采用机械搅拌方法为宜，搅拌时间宜长不宜短，以免因搅拌不均匀造成局部固化不完全而达不到防水密封效果。不论机混或是手工混合,都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，配制好的双组分聚硫密封膏应在2小时内用完，否则慢慢增稠造成施工困难和降低性能，因此，应注意用多少配多少，否则因配多了用不完而造成浪费。

涂双组分聚硫密封膏时,用灰刀将配制好的密封胶在接缝两侧先涂抹一层，然后再将双组分聚硫密封膏嵌入缝道中间并达到规定厚度，对于狭窄的缝和特殊部位用灰刀难以施工时，可将拌好的双组分聚硫密封膏装入施工胶木仓再打入施工部位内。操作时应尽量防止夹带气泡进入密封胶中。对于不易粘接的材料部位要保证粘接效果，最好用专用的底涂料先涂刷一遍后再施密封胶（底涂料另配）。应防止气泡混入，切记涂胶时，应该压实，填平密封处，防止气泡混入。搅拌好的双组分聚硫密封膏必须在2个小时内使用完，因为2小时侯后膏状胶体在化学成分的作用下就开始漫漫凝固了。（表干时间 24小时，7天后方可灌水试验，28天性能全部达到。），