

佰丽安HB-02环氧玻璃鳞片面漆 污水池防腐涂料

产品名称	佰丽安HB-02环氧玻璃鳞片面漆 污水池防腐涂料
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 型号:HB-02 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

环氧玻璃鳞片漆

是由环氧树脂、特制片状微细玻璃鳞片、颜料和增塑剂、固化剂等配制而成的一种双组份常温固化厚浆涂料。

- 具有优异的抗渗透性和耐水性。
- 具有优异的耐化学药品和耐油性。
- 具有优异的附着力、抗震性和耐磨性
- 无气喷涂一道干膜厚度可达200 μ m左右。

可广泛用于钢铁和混凝土构件表面的防腐蚀涂装，特别是用于在严酷环境下的化工设备、地下管道、海港设施和海洋钻井平台等作长效防腐涂装。

项 目	指 标	实 测
颜 色	各色	-
闪 点	约27	-
干燥时间(25)	表干	2.5小时
	实干	24小时
	完全固化	7天
理论用量(g/m ²)	500	-

干膜厚度(μm)		
耐H ₂ SO ₄ (12.5%)	15天以上	
耐NaOH(25%)	30天以上	
耐HCL(12%)		
耐氨水(5%)	7天以上	
耐70#汽油	10天	
耐水	30天	90天以上
附着力(级)	2	1
冲击(kg.com)	50	50
柔韧性(mm)	1	0.5

1、前道配套底漆：

环氧富锌底漆 无机硅酸锌底漆

环氧云铁灰厚浆底漆

环氧铁红底漆

2、后道配套面漆：

可使用各色环氧面漆，也可直接作面漆。

3、涂装工艺：

配比：漆浆(A)：固化剂(B) = 100:20 (重量比)

漆浆充分搅拌均匀，然后根据实际用量把A、B两组分混合搅匀后，熟化半小时(25℃)，再进行涂装。

A、B两组分混合均匀后，在25℃适用期为6小时

4、涂装间隔：

(25℃)最好每天一遍，以保证工程质量