

HDPE兰州石化（聚乙烯）代理商

产品名称	HDPE兰州石化（聚乙烯）代理商
公司名称	苏州永富祥工程塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HDPE兰州石化总代理商 型号:5000S 产地:国产
公司地址	苏州市昆山市东城大道9号
联系电话	0512-36916483 18261662611

产品详情

高密度聚乙烯（HDPE），为白色粉末或颗粒状产品。无毒，无味，结晶度为80%~90%，软化点为125~135℃，使用温度可达100℃；硬度、拉伸强度和蠕变性优于低密度聚乙烯；耐磨性、电绝缘性、韧性及耐寒性较好；化学稳定性好，在室温条件下，不溶于任何有机溶剂，耐酸、碱和各种盐类的腐蚀；薄膜对水蒸气和空气的渗透性小，吸水率低；耐老化性能差，耐环境应力开裂性不如低密度聚乙烯，特别是热氧化作用会使其性能下降，所以树脂中须加入抗氧化剂和紫外线吸收剂等来改善这方面的不足。高密度聚乙烯薄膜在受力情况下热变形温度较低，应用时要注意。

HDPE是一种由乙烯共聚生成的热塑性聚烯烃。虽然HDPE在1956年就已推出，但这种塑料还没达到成熟水平。这种通用材料还在不断开发其新的用途和市场。

我国国内高密度聚乙烯（这里的高密度聚乙烯不包括全密度聚乙烯装置生产的高密度聚乙烯）的生产商有中石油、中石化、中海油三大企业，截至2006年年底，属于中石油的高密度聚乙烯装置有4套，即兰州石化高密度聚乙烯装置、大庆石化高密度聚乙烯装置、辽阳石化高密度聚乙烯装置、吉林石化高密度聚乙烯装置。

主要优点耐酸碱，耐有机溶剂，电绝缘性优良，低温时，仍能保持一定的韧性。表面硬度，拉伸强度，刚性等机械强度都高于LDPE，接近于PP，比PP韧，但表面光洁度不如PP。【主要优点】耐酸碱，耐有机溶剂，电绝缘性优良，低温时，仍能保持一定的韧性。表面硬度，拉伸强度，刚性等机械强度都高于LDPE，接近于PP，比PP韧，但表面光洁度不如PP。

应用场合用于挤出包装薄膜，绳索，编织袋，渔网，水管；注塑低档日用品及外壳，非承载荷构件，胶箱，周转箱；挤出吹塑容器，中空制品，瓶子。

【注塑工艺】HDPE有数不清的应用，范围从可重复使用的薄壁饮料杯到5 - gal罐，消费国内生产的HDPE的1/5。注塑品级一般熔体指数5 ~ 10，有具有韧性较低流动性品级和具有可加工性的较高流动性品级。用途包括日用品和食品薄壁包装物；有韧性、耐用的食品和涂料罐；高抗环境应力开裂应用，如小型发动机燃料箱和90 - gal垃圾罐。

一般的HDPE熔点为142℃，分解温度为300℃；注塑温度的可调区间较大。注塑时，一般使用温度为180℃-230℃；因是烯烃类塑料，它不吸水，生产时，不需烘干，但为了产品质量，可用60℃温度烘干1hr，以排出浮水；聚乙烯的熔体粘度大，流长比小，薄壁制品可能缺胶，因此，浇口和流道相对较大；制品易带静电，表面易吸埃。收缩率为16‰，溢边值为0.05mm。

仓库现货HDPE兰州石化5000S

仓库现货HDPE兰州石化55110AG

仓库现货HDPE兰州石化DMDA8008

仓库现货HDPE兰州石化DGDB-6097

仓库现货HDPE兰州石化DMDA8007

仓库现货HDPE兰州石化DMDA 7080G

仓库现货HDPE兰州石化60550AG

仓库现货HDPE兰州石化2200J

仓库现货HDPE兰州石化6200B

仓库现货HDPE兰州石化L5102

仓库现货HDPE兰州石化5200B

仓库现货HDPE兰州石化1300J

仓库现货HDPE兰州石化2208J

仓库现货HDPE兰州石化4411UA

仓库现货HDPE兰州石化60301UD

仓库现货HDPE兰州石化L5202

仓库现货HDPE兰州石化6100M

仓库现货HDPE兰州石化3300F

仓库现货HDPE兰州石化5200S

仓库现货HDPE兰州石化50200AG

仓库现货HDPE兰州石化7080G

仓库现货HDPE兰州石化2100J

仓库现货HDPE兰州石化HD5211EA