

# 佰丽安WY-01无机富锌底漆 耐温400度管道防锈漆

产品名称	佰丽安WY-01无机富锌底漆 耐温400度管道防锈漆
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 型号:WY-01 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

## 产品详情

产品分类：无机富锌底漆

主要性能：无机富锌底漆锌粉含量高，具有的防腐蚀性和阴极保护作用；优异的耐候性，能经受长期风蚀；耐油性和耐热性突出。可长期耐400 以下的高温。

设计用途：通用型的防锈底漆，也可作为单独的防锈漆。

无机富锌底漆以锌粉、硅酸乙酯为主要原料，增稠剂、填料、助剂、溶剂等组成。

无机富锌底漆锌粉含量高，具有的防腐性能和阴极保护作用；优异的耐候性能，能经受长期风蚀；耐油性和耐热性突出。可长期耐400 以下的高温。

通用防锈底漆，也可以作为单独的防锈漆使用。

颜色：灰色

光泽：哑光

比重：约2.20kg/L

膜厚及理论涂布率：约180g/m<sup>2</sup>

湿膜厚度：约80 μm

干膜厚度：约30-40 μm

重量固体份(%)： 70

干燥时间：23±2 : 表干15min、实干24h

闪点：13

涂装说明：配比(重量)：A:B=4:1；

熟化时间：23±2 0.5h；使用期：23±2  
4h；配备X-11无机富锌涂料稀释剂(添加量详见施工说明)。

涂装方式：1、有气喷涂，推荐喷嘴直径：1.7-2.3mm，喷出压力：0.25-0.65MPa；

2、无气喷涂，推荐喷嘴直径：0.4-0.5mm，喷出压力：16MPa；

3、刷涂。

涂装间隔：23±2 24h以上

工具清洗：X-11无机富锌涂料稀释剂清洗后，溶剂回收。

表面处理：所有待涂表面均应清洁、干燥、无污染

要求达到喷砂除锈Sa2.5级或手工除锈St3级，粗糙度达40-70微米。

建议要求：建议涂装道数及干膜厚度：无气喷涂1道65 μm

环境温度：-5~35 ; 相对湿度：

80%；基材表面应当高于空气露点温度至少3 以上；大风、大雨、下雪或有雾情况下不宜施工。