

佰丽安CB-04醇酸红丹底漆 金属钢架防锈底漆

产品名称	佰丽安CB-04醇酸红丹底漆 金属钢架防锈底漆
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 型号:CB-04 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

醇酸红丹防锈漆

产品分类：酚醛、醇酸防腐涂料（漆）

主要性能：防锈性好，干燥快、漆膜坚硬。

设计用途：轻微和中等腐蚀的工业环境中的黑色金属表面打底防锈，不适用于水下部位。

由醇酸树脂、红丹粉、体质颜料、催干剂、溶剂等组成。

防锈性好，干燥快、漆膜坚硬。

轻微和中等腐蚀的工业环境中的黑色金属表面打底防锈，不适用于水下部位。

颜色：桔红色

光泽：哑光

比重: 约1.90Kg/L

膜厚及理论涂布率：约160g/m²

湿膜厚度：约75 μm

干膜厚度：约20-30 μm

重量固体份(%)： 75

干燥时间：23±2 ，表干4h、实干24h

闪点：35

涂装说明：熟化时间：搅拌均匀即可使用

配备专用X-6醇酸涂料稀释剂(添加量详见施工说明)

涂装方式：1、有气喷涂，推荐喷嘴直径：1.7-2.3mm，喷出压力：0.25-0.65MPa

2、无气喷涂，推荐喷嘴直径：0.4-0.5mm，喷出压力：16MPa

3、刷涂及辊涂

涂装间隔：23±2 24h以上

工具清洗：X-6醇酸涂料稀释剂清洗后，溶剂回收。

表面处理：所有待涂表面均应清洁、干燥、无污染。要求达到喷砂除锈Sa2.5级或手工及动力除锈St3级。

建议及要求：建议涂装道数及干膜厚度：无气喷涂1道 50-60 μ m施工环境：环境温度：10~35；相对湿度：80%；基材表面应当高于空气露点温度至少3 以上；大风、大雨、下雪或有雾情况下不宜施工。