

佰丽安LS-08氯磺化聚乙烯漆 高压输电铁塔防锈漆

产品名称	佰丽安LS-08氯磺化聚乙烯漆 高压输电铁塔防锈漆
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 型号:LS-08 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

氯磺化聚乙烯

一、组成：该漆是由特种合成橡胶氯磺化聚乙烯与各种颜料、填料、有机溶剂等构成的成份一和各种改性树脂、硫化剂等助剂构成的成份二所组成。成份一和成份二装出厂，使用时按规定重比成份一合成份二混匀即可。

二、特性：本产品具有优异的综合性能，漆膜具有良好的机械物理性能。尤其是弹性和耐寒性能优异，具有优异的耐候性，耐臭氧性和耐水（淡水、海水）耐酸碱、化学药品等性能，且具有难燃和自熄等特性。

三、用途：氯磺化聚乙烯防腐蚀漆可以广泛用于是内外各种轻重金属和水泥结构的表面，起到防锈腐蚀的防护作用，可涂复于不同环境下使用的铁路桥梁、高压输电铁塔、集装箱、海上钻探及采油设备、各种车辆底盘、重型机械、船舶、化工、设备与管道、煤气工程储气柜等。

四、技术指标：

项目		指标		
		底漆	中层漆	面漆
细度, um, 不大于		65		
附着力, 级, 不大于		2		
干燥时间h不大于	表干	0.5		
	实干	24		
固含量%	成分一	37	28	23
	成分二	74	76	
防锈性3% NaCl 4天		不生锈, 不气泡, 不脱落		
贮存稳定性		沉降4级	沉降6级	
50 ± 2 15天 相当于当年		流出时间2级		
防腐性	30%H ₂ SO ₄	30天不气泡, 不脱落, 无锈蚀痕迹		
	30%NaOH			
	30%NaCl			

五、施工参考；

1、该漆具有挥发性涂料的施工性能，施工周期短、费用低。可采用多种涂装方法，例如：喷涂、刷涂、滚涂等。施工表面处理和配套涂层的选择以及涂层厚度主要根据防腐要求确定。

2、涂膜干燥方法可以烘烤（80-85℃、6小时），亦可以室温干燥48小时，但应有1-2周的保养期后投入使用，该漆涂装耗漆量（参考）如以二道底漆、一道中层漆、三道面漆计约1kg/m²,即底漆400g/m²,中层漆150g/m²,面漆450g/m²。