

佰丽安HD-03环氧导静电漆 油罐内壁涂装防腐涂料 耐汽油 柴油

产品名称	佰丽安HD-03环氧导静电漆 油罐内壁涂装防腐涂料 耐汽油 柴油
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 型号:HD-03 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

环氧导静电油漆

一、组成：环氧导静电油漆是以环氧树脂、色浆为成份一，聚酰胺为成份二，两组份组成，分装供应。成份一与成分二的配比，根据不同颜色，在包装外皮贴的标签上注明。

二、特性与用途：各色环氧导静电磁漆具有优良的机械性能、耐湿热、耐盐雾性及优异的耐候性和装饰性，与环氧导静电底漆配套有很好的导静电作用。

三、技术指标：

项目	指标
漆膜颜色和外观	表面平整光亮，符合色差样板
细度，um不大于	20
固体含量，成份一，%	72-78
柔韧性，mm，不大于	1
冲击强度，kg/cm ²	50

导静电 ()		106-109
干燥时间	表干 分钟	30
	实干 小时	24
耐汽油性 (浸于SY1028-65汽油中, 5h)		漆膜不发黏, 不起泡
耐水性72h		漆膜不起泡、不脱落
耐盐水性 (含NaCl15%) , 72h		允许漆膜轻微变色, 符合标准耐热样板
耐湿热 (温度 47 ± 1 , 相对湿度94%-98%) ,72h		
耐盐雾168h		
耐热性 (150 ± 2) , 48h		
耐4019滑油 (150 ± 2) 5h		漆膜不起泡、不脱落, 允许轻微变色

四、施工参考：

- 1、双组份必须按要求比例配合使用，用多少配多少，配漆时要搅拌均匀并严格按照使用说明书进行配制，配好的漆应在规定的使用期间内用完，以免胶化，造成浪费。
- 2、被涂物件表面必须清洗干净，无酸碱性无湿气，干燥、光洁。
- 3、为使该漆两组份充分交联，固化完全，配漆后熟化10min，再进行喷涂，若干燥环境低于22 而又无加温干燥条件，可适当延长熟化时间。每平方米涂刷4m²，漆膜厚度为35um。
- 4、由于成份二易与水、酸等物发生反应，使用过程中必须使用专用溶剂，切忌与水、汽油或醇类接触，配漆后余下的成份二的包装桶要盖严，以免胶化、变质、造成浪费。