

佰丽安BD-01丙烯酸磁漆 机械设备面漆 塔吊面漆

产品名称	佰丽安BD-01丙烯酸磁漆 机械设备面漆 塔吊面漆
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	20.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 型号:BD-01 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

产品详情

各色丙烯酸面漆

一、组成、各色丙烯酸漆是以丙烯酸树脂色浆为成份一、异氰酸酯缩二尿液为成份二，两组份组成，分装供应。成份一与成份二的配比，根据不同颜色，在包装外皮贴的标签上注明。

二、特性和用途：各色丙烯酸金属漆具有优良的机械性能、耐湿热、耐烟雾性及优异的耐候性和装饰性，与环氧型底漆配套可作飞机蒙皮涂层，也可用于轿车等民用产品的外用涂料。

三、技术要求：

项目		技术指标
漆膜颜色和外观		表面平整光亮，符合色差样板
固体含量	成份一	47-53
	成份二	72-78
细度，um不大于		20
干燥时间	表干 分	30
	实干 小时	24
不大于	烘干（50±2）小时	6
柔韧性，mm不大于		1

冲击强度，kg/cm ² 不小于	50
附着力，级不大于	2

四、施工参考；

- 1、两组份必须按要求比例配合使用，用多少配多少，配漆时要搅拌均匀并严格按使用说明书进行配置，配好的漆应在规定的使用期间内用完，以免胶化，造成浪费。
- 2、被涂物件表面必须清洗干净，无酸碱性无湿气，干燥，光洁。
- 3、为使该漆两组份充分交联，固化完全配漆后可在25 -40 熟化2小时，再进行喷涂。若干燥环境低于22 而又无加温干燥条件，可适当延长熟化时间。
- 4、由于成份二易与水，酸等物发生反应，使用过程中必须使用专用溶剂，切忌与水、汽油或醇类接触，配漆后余下的成份二的包装桶要盖严，以免胶化、变质、造成浪费。
- 5、兑稀植容为甲苯：酯酸丁酯：环乙酮=2：2：1用此溶剂兑稀已熟化的漆，调到涂4杯（25 ）15-20s，在压力为2-2.5kg/cm²的条件下喷涂。