

# 佰丽安B001环氧封闭底漆 抗碱封闭底漆生产厂家

产品名称	佰丽安B001环氧封闭底漆 抗碱封闭底漆生产厂家
公司名称	济宁柒保环保科技有限公司
价格	30.00/kg
规格参数	品牌:佰丽安 型号:B001 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座404室 (注册地址)
联系电话	17660172263

## 产品详情

环氧封闭底漆

配套产品：环氧封闭底漆+环氧封闭底漆固化剂

稀释剂：环氧漆稀释剂

包装规格：组分一：15kg/桶 组份二：7.5kg/桶

涂覆方法：无气喷涂、空气喷涂、刷涂

贮存期限：25 的条件下，至少保存12个月。

产品组成：

醇溶型无机富锌底漆为双组份常温潮气固化无机硅酸锌涂料，由部分水解的硅酸盐与高纯度锌粉组成。

产品特性：

醇溶型无机富锌底漆具有优异的电化学保护性能和优异的附着力，耐水、耐盐雾性能突出等特点。耐热性良好，可在400 以下条件使用。产品施工性能良好，配套性良好。

项目 技术指标

颜色 微黄、透明

固体份 46% (混合料)

体积固含 55%

涂装膜厚 干膜：15  $\mu\text{m}$ /道 湿膜：35  $\mu\text{m}$ /道

涂覆率 $\text{m}^2/\text{kg}$  理论值：0.16 $\text{kg}/\text{m}^2/15$

$\mu\text{m}$  (推荐厚度)；实际值：与表面处理、喷涂环境、施工方法、被涂物件结构等多种因素有变化

表干， 2h(23 )

实干， 20h(23 )

环氧封闭底漆多用于地坪、外墙、木材涂漆的封闭底漆。主要用于外墙漆、地坪漆的底层涂装，封闭地面水汽及酸碱的渗透，增强涂层与地面粘合力。可以作为环氧富锌底漆等高锌粉含量的防腐底漆的连接漆、封闭漆使用。

表面处理：

- 1、用清水冲去盐分及其它水溶性污物；
- 2、依照SSPC-SP1溶剂清洗标准除去油脂；
- 3、除去焊接飞溅并处理焊缝，毛刺使其光顺；
- 4、用喷砂方式除去铁锈，氧化皮和损坏的车间底漆达ISOSA2.5(SSPC-SP10)；
- 5、也可手工除锈达St3级；
- 6、用高压空气吹扫除去灰尘等污物；
- 7、施工前确认表面清洁干燥；
- 8、表面处理粗糙度为30-70  $\mu\text{m}$ 。

施工条件：

环氧封闭底漆在温度持续低于5 $^{\circ}\text{C}$ 、湿度大于85%的场合或通风不良的情况下避免施工，钢板的温度高于露点温度3 $^{\circ}\text{C}$ 以上。

涂覆方法：

涂覆方式 稀释剂用量 喷嘴直径 喷嘴压力

无气喷涂 0-15% 0.4-0.5mm 15-20Mpa

滚涂/刷涂 0-20% -- --

重涂间隔：

底材温度 10 20 30

较短 48h 24h 12h

较长 7天

注：前度油漆暴露在阳光下一段时间后才覆涂后度油漆，必须特别注意前度油漆表面的清洁、拉毛（去除表面粉化层），以获得良好的结合力。

贮存期限：

25 的条件下，至少保存12个月。超过储存期应先检查合格后再使用。本产品储存在干燥、阴凉处并远离热源和火源。

安全措施：

- 1、避免接触皮肤和眼睛；
- 2、如果油漆接触到皮肤，应用温水或者适当的清洗剂清洗。如果油漆接触到眼睛，应用大量水冲洗并立即就医。
- 3、保证良好的通风。
- 4、涂料中含有可燃物质，请远离火花并禁止在临近地区吸烟。
- 5、现场遵守一切健康安全规定。

提醒注意：

本资料所提供信息均为目前我方所掌握全面正确的资料，鉴于产品使用条件非我方所能控制，此中信息不含担保，即仅在选取产品上对买方负责。由于我公司产品及生产工艺的不断发展与改进，此中所有信息均以我方确认为准。