

日本东丽高冲击PBT5201X10总代理商

产品名称	日本东丽高冲击PBT5201X10总代理商
公司名称	上海盈伟工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本东丽 型号:5201X10 产地:日本
公司地址	上海奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13764188830 13764188830

产品详情

日本东丽高冲击PBT5201X10总代理商

Toraycon 5201X10

聚丁烯对苯二甲酸酯 [Toray Resin Company](#) 产品说明：

Toraycon 5201X10是一种聚丁烯对苯二甲酸酯(PBT)产品。它,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

耐冲击

Toraycon 5201X10 物性表

基本编号

E41797-233513

特性

抗撞击性，高

部件标识代码

>PBT-I

物理性能额定值单位制测试方法

收缩率

垂直接流动方向 : 3.00 mm 1

2.5

流动方向 : 3.00 mm 2

2.0

吸水率 (23 ° C, 24 hr)

0.080

硬度 (邵氏 D) 测试方法

70

机械性能 (拉伸) 测试方法

2600

拉伸应力 (23 ° C)

50.0

拉伸应变 (断裂, 23 ° C)

50

弯曲模量 (23 ° C)

2400

弯曲应力 (23 ° C)

80.0

冲击性能 (悬臂梁) 测试方法

6.2

筒支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	290
热性能稳定值单位制测试方法	
0.45 MPa, 未退火	150
1.8 MPa, 未退火	55.0
线形热膨胀系数 - 流动 (-30 到 100 ° C)	1.4E-4
电性能稳定值单位制测试方法	4.0E+16
介电强度	19
介电常数 3	
23 ° C, 50 Hz	3.40
23 ° C, 1 kHz	3.50
耗散因数 4	
23 ° C, 50 Hz	2.0E-3

23 ° C, 1 MHz

0.020

耐电弧性 5

130

相比耐漏电起痕指数(CTI)

PLC 0

可燃性等级(单位制测试方法)

HB