

汽车HID安定器使用的密封硅胶 加成型密封胶

产品名称	汽车HID安定器使用的密封硅胶 加成型密封胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:JR-9055 厂家(产地):广东
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

JR-9055加成型传热灌封胶实际操作使用说明

传热灌封胶基本上详细介绍：组份有机硅材料传热阻燃性灌封胶是以有机硅材料生成的一种新式传热绝缘层材料，干固时不放热反应、耐腐蚀、缩水率小，适用对防潮绝缘层传热有需要的电子电气构件,LED接线箱,风力电动机,PCB基材等。及其各种各样AC/DC电源控制模块，控制器，车辆HID安定器，大灯及各种各样开关电源控制器的粘接密封性。

传热灌封胶特性特点：1.室内温度干固，固化迅速快，生产制造高效率，便于应用；

2.在很宽的温度范围内维持延展性，绝缘性能出色，传热性能好；3.防潮防水除霉防污，固定不动电子器件，耐溶剂物质，耐黄变，耐气候衰老。

传热灌封胶应用加工工艺：1.混和前，最先把A成分和B组分在分别的玻璃容器内充足搅拌均匀。 2.混和时，应遵循A成分：B组分 = 1：1的总重量比。 3.混和匀称后，可在0.08MPa下除泡3min，应用成效更好。 4.9055干固实际效果受环境温度危害大，冬季环境温度过低时可适度加温加快硫化橡胶。*下列化学物质很有可能会阻拦本商品的干固，或产生未干固状况，因此，提议在开展简单试验认证后运用，必需时，必须清理运用位置。 1.不彻底干固的缩合反应型硅铜 2.胺(amine)干固型环氧树脂胶 3.白蜡树电焊焊接解决(solder flux)

传热灌封胶常见问题：1.塑胶粒应密闭存储。混和好的塑胶粒应一次用完，防止产生消耗。 2.本产品属非危险物品，但勿通道和眼。 3.储放一段时间后，胶很有可能会有一定的分层次。请搅拌均匀后应用，不危害特性。 4.黏剂触碰下列化合物会使9055不干固，在应用全过程中，小心防止与下列化

学物质触。 a、有机锡化合物及含有机锡的硅胶。 b、硫酸盐及其硫含量的塑胶等
原材料。 c、丙烯胺化学物质及其含胺的原材料。

外包装规格型号：

I A:20kg B:20kg

I A:25kg B:25kg

I A:200kg B:200kg

存储及运送 :1.本商品的储存期为6-10个月（25 下列） 2.该类商品属于非危险物品，可按一般化工品运送。 3.超出储存限期的商品应确定有没有出现异常后才可应用。