

韩国SK JN100 PETG 注塑级 高透明 高韧性 片材 香水瓶 化妆瓶应用

产品名称	韩国SK JN100 PETG 注塑级 高透明 高韧性 片材 香水瓶 化妆瓶应用
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	5.80/kg
规格参数	品牌:韩国SK 型号:JN100 特性级别:注塑级 高透明
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

产品详情

物理性能额定值单位制测试方法	1.23
收缩率 - 流动	0.20 到 0.50
吸水率(24 hr)	0.13
硬度额定值单位制测试方法	105
抗冲击能额定值单位制测试方法 屈服1	45.0
屈服	45.0
断裂2	53.0

断裂		53.0
伸长率 屈服3		5.0
屈服		5.0
断裂4		340
断裂		340
弯曲模量5		1800
弯曲强度6		67.0
悬臂梁缺口冲击强度制测试方法 23 ° C		无断裂
23 ° C		130
热性能热变形温度制测试方法 0.45 MPa, 未退火	ASTM D648	70.0
1.8 MPa, 未退火		62.0
透射率能额定值单位制测试方法		90.0

