

# PA12法国阿科玛P40TL

产品名称	PA12法国阿科玛P40TL
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	170.00/千克
规格参数	品牌:PA12法国阿科玛 型号:P40 产地:Rilsan BESN
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

## 产品详情

PA12法国阿科玛P40TL

纯净版物性表

可自定义公司信息及水印

牌号简介 About  
Besn Noir P40 TL是一种由可再生资源生产的聚酰胺11。这种黑色等级是塑化的，设计用于挤压。主要应用空气制动。流体运输。机动车辆用管子。 Rilsan BESN  
BLACK P40 TL resin is a polyamide produced from a renewable source. This grade is plasticized and designed for extrusion.

## 产品描述 Product Description

厂家：法国阿科玛 Arkema

类别：PA11 PA 11

用途：汽车领域的应用;管件;

颜色：黑色

加工条件：挤出 Extrusion

性能特点：可回收; Renewable resources

## 技术参数 Technical Data

	1.04	g/cm	ISO 1183
	额定值	单位	测试方法
	Nominal Value	Units	Test Method
机械性能			
邵氏硬度 Durometer Hardness			ISO 868
邵氏 D Shore D	68		ISO 868
邵氏 D, 15 秒 Shore D, 15 sec	60		ISO 868
拉伸模量 Tensile Modulus	350	MPa	<a href="#">ISO 527-2</a>
拉伸强度 拉伸强度			
断裂 断裂	55.0	MPa	<a href="#">ISO 527-2</a>
屈服 屈服	27.0	MPa	<a href="#">ISO 527-2</a>
拉伸应变 拉伸应变			
断裂 断裂	> 200	%	<a href="#">ISO 527-2</a>
屈服 屈服	41	%	<a href="#">ISO 527-2</a>
弯曲模量 Flexural Modulus	350	MPa	ISO 178
泰伯耐磨性 泰伯耐磨性			
1000 周期, 1000 g, CS-17 转轮 1000 周期, 1000 g, CS-17 转轮	7.00	mg	<a href="#">ISO 9352</a>
	额定值	单位	测试方法
	Nominal Value	Units	Test Method
冲击性能			
简支梁缺口冲击强度 Charpy Notched Impact Strength			ISO 179
-30 -30 ° C	7.0	kJ/m	ISO 179
23 23 ° C	No Break		ISO 179
简支梁无缺口冲击强度 Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179
-30 -30 ° C	No Break		ISO 179
23 23 ° C	No Break		ISO 179
	额定值	单位	测试方法
	Nominal Value	Units	Test Method
热性能			
熔融温度 Melting Temperature	181		<a href="#">ISO 11357-3</a>
	额定值	单位	测试方法
	Nominal Value	Units	Test Method

补充信息

ISO Shortname	ISO Shortname	PA11-P, EHL, 22-003		ISO 1874
Renewable Carbon Content	Renewable Carbon Content	> 88	%	ASTM D6866

2018中国汽车内饰大会暨展览会Ciaice将借助AMTS的平台，为世界上具活力的汽车制造业提供从“内饰设计、材料到成品以及装配”一站式系统解决方案。我们力图打造一个更大的技术、商贸平台，在这里新的思想可以百花齐放，在这里汽车内饰从设计、材料、成品及装配的学者、研发、技术等人员可以参加各类现场互动活动、行业论坛以及各领域专题研讨会以及关注业界新的解决方案。我们期待越来越多的汽车内饰企业、专家学者、技术精英加入 Ciaice 大家庭，展示产品、探讨技术、分享经验、谋划发展，使得 Ciaice 成为名符其实的中国汽车内饰行业发展的风向标和晴雨表。