

优质涂锡焊带-光伏焊带（规格0.08*0.8）

产品名称	优质涂锡焊带-光伏焊带（规格0.08*0.8）
公司名称	南京晶联光伏科技有限公司
价格	190.00/公斤
规格参数	型号:含铅、无铅、含银 材质:铜
公司地址	南京市六合区雄州工业园区雄峰西路
联系电话	13776510892 13222035815

产品详情

型号	含铅、无铅、含银	材质	铜
焊芯直径	0.8/1.6/2.0/4.0/6.0（mm）	品牌	南京晶联
类型	铜及铜合金焊条	药皮性质	有铅、无铅
直径	0.08/0.15/0.18/0.20/0.35（m长度 m）		100000（mm）
焊接电流	**（A）	电流幅度	**（A）
工作温度	**（ ）	适用范围	光伏组件
产地	江苏南京		

1、铜基：无氧铜 铜含量 99.97%

2、铜基电阻率：无氧铜 0.01724 mm²/m

3、涂层成分：（1）63%sn 37%pb

（2）60%sn 40%pb

（3）96.5%sn 3.5%ag

（4）99%sn 1%ag

（5）62%sn 36%pb 2%ag

4、焊锡熔点：179-224

5、涂层厚度：0.01 ~ 0.04mm 可按客户要求定制，双面涂层均匀一致

- 6、焊带伸长率：软态 25%，半软态 15%
- 7、宽度误差：±0.05mm 厚度误差：±0.005mm
- 8、包装：纸盘、工字轮、定尺切断纸盒
- 9、铜基硬度：hv35-45左右

产品规格参数表

单位：mm							
产品类型	产品宽度规格	产品规格（厚度×宽度）	铜基厚度	锡层厚度（单面）	宽度误差	厚度误差	备注
互连带	0.8	0.08×0.8	0.05	0.015	±0.03	±0.005	可根据客户要求定制
		0.10×0.8	0.05	0.025	±0.03	±0.005	
	1.0	0.08×1.0	0.05	0.015	±0.03	±0.005	
		1.10×1.0	0.05	0.025	±0.03	±0.005	
	1.6	0.15×1.6	0.10	0.025	±0.03	±0.005	
		0.16×1.6	0.11	0.025	±0.03	±0.005	
		0.18×1.6	0.125	0.025	±0.03	±0.005	
		0.20×1.6	0.15	0.025	±0.03	±0.005	
	1.8	0.15×1.8	0.10	0.025	±0.03	±0.005	
		0.18×1.8	0.125	0.0275	±0.03	±0.005	
		0.20×1.8	0.15	0.0275	±0.03	±0.005	
	2.0	0.15×2.0	0.10	0.025	±0.03	±0.005	
		0.18×2.0	0.125	0.025	±0.03	±0.005	
0.20×2.0		0.15	0.025	±0.03	±0.005		
汇流带	4.0	0.20×4.0	0.15	0.025	±0.03	±0.005	可根据客户要求定制
		0.25×4.0	0.20	0.025	±0.03	±0.005	
	5.0	0.20×5.0	0.15	0.025	±0.03	±0.005	
		0.25×5.0	0.20	0.025	±0.03	±0.005	
		0.30×5.0	0.25	0.025	±0.03	±0.005	
	6.0	0.35×5.0	0.30	0.025	±0.03	±0.005	
		0.20×6.0	0.15	0.025	±0.03	±0.005	
		0.25×6.0	0.20	0.025	±0.03	±0.005	
0.30×6.0		0.25	0.025	±0.03	±0.005		
		0.35×6.0	0.30	0.025	±0.03	±0.005	

注：其他规格的产品可以按照客户的要求定制，铜基硬度、宽度、厚度以及锡层厚度可以按照客户要求调整。