

# 焊带、无铅焊带、汇流带（规格0.30\*5.0）

产品名称	焊带、无铅焊带、汇流带（规格0.30*5.0）
公司名称	南京晶联光伏科技有限公司
价格	155.00/公斤
规格参数	型号:含铅、无铅、含银、无银 材质:铜
公司地址	南京市六合区雄州工业园区雄峰西路
联系电话	13776510892 13222035815

## 产品详情

型号	含铅、无铅、含银、无银	材质	铜
焊芯直径	0.8/1.6/2.0/4.0/6.0 ( mm )	品牌	晶联
类型	铜及铜合金焊条	药皮性质	有铅、无铅
直径	0.08/0.15/0.18/0.20/0.35 ( m )	长度	100000 ( mm )
焊接电流	** ( A )	电流幅度	** ( A )
工作温度	** ( )	适用范围	光伏组件
产地	江苏南京		

1、铜基：无氧铜 铜含量 99.97%

2、铜基电阻率：无氧铜 0.01724 mm<sup>2</sup>/m

3、涂层成分：(1) 63%sn 37%pb

(2) 60%sn 40%pb

(3) 96.5%sn 3.5%ag

(4) 99%sn 1%ag

(5) 62%sn 36%pb 2%ag

4、焊锡熔点：179-224

5、涂层厚度：0.01 ~ 0.04mm 可按客户要求定制，双面涂层均匀一致

6、焊带伸长率：软态 25%，半软态 15%

7、宽度误差：± 0.05mm 厚度误差：± 0.005mm

8、包装：纸盘、工字轮、定尺切断纸盒

9、铜基硬度：hv35-45左右

#### 产品规格参数表

单位：mm

产品类型	产品宽度规格	产品规格(厚度 × 宽度)	铜基厚度	锡层厚度(单面)	宽度误差	厚度误差	备注
互连带	0.8	0.08 × 0.8	0.05	0.015	± 0.03	± 0.005	可根据客户要求定制
		0.10 × 0.8	0.05	0.025	± 0.03	± 0.005	
	1.0	0.08 × 1.0	0.05	0.015	± 0.03	± 0.005	
		1.10 × 1.0	0.05	0.025	± 0.03	± 0.005	
	1.6	0.15 × 1.6	0.10	0.025	± 0.03	± 0.005	
		0.16 × 1.6	0.11	0.025	± 0.03	± 0.005	
		0.18 × 1.6	0.125	0.025	± 0.03	± 0.005	
		0.20 × 1.6	0.15	0.025	± 0.03	± 0.005	
		0.15 × 1.8	0.10	0.025	± 0.03	± 0.005	
	1.8	0.18 × 1.8	0.125	0.0275	± 0.03	± 0.005	
		0.20 × 1.8	0.15	0.0275	± 0.03	± 0.005	
		0.15 × 2.0	0.10	0.025	± 0.03	± 0.005	
	2.0	0.18 × 2.0	0.125	0.025	± 0.03	± 0.005	
		0.20 × 2.0	0.15	0.025	± 0.03	± 0.005	
		0.20 × 4.0	0.15	0.025	± 0.03	± 0.005	可根据客户要求定制
汇流带	4.0	0.25 × 4.0	0.20	0.025	± 0.03	± 0.005	
		0.20 × 5.0	0.15	0.025	± 0.03	± 0.005	
	5.0	0.25 × 5.0	0.20	0.025	± 0.03	± 0.005	
		0.30 × 5.0	0.25	0.025	± 0.03	± 0.005	
		0.35 × 5.0	0.30	0.025	± 0.03	± 0.005	
		0.20 × 6.0	0.15	0.025	± 0.03	± 0.005	
	6.0	0.25 × 6.0	0.20	0.025	± 0.03	± 0.005	
		0.30 × 6.0	0.25	0.025	± 0.03	± 0.005	
		0.35 × 6.0	0.30	0.025	± 0.03	± 0.005	
		0.20 × 8.0	0.15	0.025	± 0.03	± 0.005	

注：其他规格的产品可以按照客户的要求定制，铜基硬度、宽度、厚度以及锡层厚度可以按照客户要求调整。