

高胶粉ABS韩国锦湖HR-183

产品名称	高胶粉ABS韩国锦湖HR-183
公司名称	广东得亨塑胶科技有限公司
价格	21800.00/吨
规格参数	品牌:锦湖 型号:HR-183 产地:韩国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号4栋102室
联系电话	13527993511 13527993511

产品详情

一般用途

编辑 播报

1.做通用级ABS，可以与SAN直接掺混造粒，推荐使用大庆SAN-327、国亨SAN - 168，因为它们腈含量和高胶粉匹配性好，符合相似相容规律。掺混比例一般在23 - 28：77 - 72，即可达到理想的物性指标（其它助剂按正常配比加入，内部润滑剂0.8 - 1.0，外部润滑剂0.5左右，抗氧化剂0.3左右）。实际上国内ABS生产厂商普遍采用的乳液接枝本体SAN掺混法就需要得到ABS橡胶粉和SAN进行掺混，所以市面上有大庆，新湖，国亨，台化等牌号的高胶粉就不足为怪，因为ABS高胶粉本来就是其上游产物，可以继续往下做通用ABS，也可以拿出来作为成品出售。

2. 做改性ABS产品，同做通用ABS一样，ABS高胶粉需要和SAN掺混，唯一不同的是在掺混的同时加上其他助剂，例如做阻燃ABS，需要添加阻燃剂和阻燃增效剂，（典型配方:ABS粉30%-40%，SAN、阻燃剂、助剂70%---60%）
；做耐热ABS需要额外添加的耐热组分；做含玻纤ABS额外加入玻纤填料。

3.

做ABS合金产品，例如 [1]

，PA/ABS合金，PMMA/ABS合金，PBT/ABS合金，所谓合金材料，无非就是两种或来两种以上材料按照一定的比例的物理共混，互相取长补短得到综合性能更加优异的材料。作为其中的ABS组分来讲，同样是需要SAN和高胶粉的掺混来获得；唯一不同的是，在合金中所占的比例较小，如生产PC合金时，高胶粉一般需要8 - 12份(典型配方:ABS粉30%-50%，SAN、PC、助剂70%---50%)
，性能指标中，冲击达到600J/m,热变形温度为110 ，洛氏硬度在110左右。

4.增韧ABS回料，PC/ABS回料等，不管新料回料，其冲击强度都是橡胶粉提供的，回料由于橡胶中丁二烯老化，冲击强度下降很厉害，可以通过添加新的胶粉增强其冲击强度。

5.增韧PVC，PC材料。