

TPV代理土耳其英菲力

产品名称	TPV代理土耳其英菲力
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英菲力 品牌代理:土耳其塑运塑胶集团
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

经济型硫化EPDM/PP系列 经济型硫化EPDM/PP系列 ENFLEX VU-420-65A是一种热塑性硫化橡胶(TPV)产品。

它可以通过挤出或注射成型进行加工,在北美洲或欧洲有供货。 主要特性为:良好的抗紫外线能力。

产品描述

厂家：比利时Ravago 比利时Ravago 比利时Ravago

类别：PP+EPDM PP+EPDM TPV

性能特点：耐候抗UV,耐臭氧

加工条件：注射成型

技术参数

物理性能

ENFLEX VU-420-60A

ENFLEX VU-420-85A

ENFLEX VU-420-65A

单位

测试方法

密度

0.980

g/cm

ISO 1183

0.970

ISO 2781

机械性能

邵氏硬度

(邵氏 A)

60

85

65

ISO 868

弹性体

压缩形变

(100 , 22 hr)

46

62

49

%

ASTM D395B

(23 , 22 hr)

23

(23 , 72 hr)

20

(70 , 22 hr)

32

48

37

拉伸应变

(断裂)

550

620

470

ISO 37

拉伸强度

(应变)

1.90

3.70

MPa

(300% 应变)

3.30

5.20

3.40

6.20

11.0

6.50

撕裂强度

57

kN/m

ISO 34-1

热性能

Maximum Dynamic Service Temperature

135

脆化温度

-55.0

ISO 974

加工方式

注射

加工

熔体

温度

210 到 220

° C

射嘴温度

200 到 210

干燥时间

2.0

hr

干燥温度

90

料筒前部温度

190 到 200

料筒后部温度

170 到 180

模具温度

10 到 50

螺杆压缩比

2.5:1.0

螺杆长径比

20.0:1.0

挤出

3.0

料筒1区温度

170

料筒2区温度

180

料筒3区温度

195

料筒4区温度

200

料筒5区温度

205