

# 印刷T恤花纹的涂布硅胶，加成型高温硅胶

产品名称	印刷T恤花纹的涂布硅胶，加成型高温硅胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:3130 厂家(产地):杰瑞科技有限公司
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

## 产品详情

### TB-3130产品规格书

#### 产品简介

- TB-3130组份份高韧性扯裂性、粘结力强的施胶硅橡胶

#### 商品特性

- 低缩水率，化学交联全过程中不释放低分子结构，故容积不会改变，缩水率低于0.1%
- 地面防滑特性很好;不环境污染;低强度;植胶粘合坚固。
- 耐磨损,耐水洗,耐热; 立体式层级高,层次感极好.因实际操作非常容易可作普遍用以浮雕花带,织唛,地面防滑带,织唛商标logo商品专用型标识牌硅橡胶（纺织物镀层硅橡胶），地面防滑花 · 食品级不锈钢，无毒性无气味，根据FDA食品级不锈钢验证
- 高清晰度、调节剂拉、耐磨损力、粘合效果非常的好

#### 用途

- 尤其适用涂固在浮雕花带或内衣内裤类作地面防滑主要用途，普遍用以纯棉布、涤棉布、尼龙布、麻纱、羊毛绒布、桑蚕丝布、地面防滑布、防水帆布、密封性布、耐热布、抗低温布、绝缘层布、防腐蚀布、郊外用高端账遮阳篷、高端折叠伞布、抗老化布类这些纺织物的镀层生产加工及地面防滑主要用途。

## 操作方法及常见问题

- 将A、B两成分按净重10:1混和匀称，经真空泵除泡后就可以实际操作。
- 操作时要和应用过缩合反应型硅橡胶的器皿分离，要用未采用过室内温度硅橡胶专用工具实际操作此硅橡胶。

不可以触碰含N、P、S低温等离子化学物质及其含炔及甲基丙烯酸酯化学物质，以防使铂催化剂中毒而不可以干固，尤其是PVC中带有Pb（铅），会使催化剂中毒一些有机颜料也会造成干固缓减或不干固。

## 典型性干固标准

黏度适度，持续高温迅速硫化橡胶，透光性高，粘性好，耐高温，耐潮，透气性能好。

## 技术参数

混合前物性 ( 25 , 65%RH )		
组分	TB- 3130A	TB-3130B
颜色	高透明	高透明
粘度 (cP)	7万	6万
比重	1.15	1.11
混合后物性 ( 25 , 65%RH )		
混合比例(重量比)	A : B = 10 : 1	
颜色	半透明	
混合后粘度(cP)	6万-10万	
操作时间25 (h)	12-24 小时	
初步固化时间 (min)	10-20 分钟(100-120温度)	
硬度 ( Shore A )	30	
拉伸强度( Kgf/cm <sup>2</sup> )	4.6	
撕裂强度 ( kgf/cm )	17	
断裂伸长率 ( % )	360	

\*粘度、操作时间、固化后硬度可随客户需求调整。

## 外包装规格型号

- A : 20kg 200kg B : 20kg 200kg

## 存储及运送

- 室内温度25 下，不开启外包装，12个月。
- 该类商品属于非危险物品，可按一般化工品运送。