

斯德威 印花专用柔软剂SW-2280 直销 化工助剂

产品名称	斯德威 印花专用柔软剂SW-2280 直销 化工助剂
公司名称	肇庆市斯德威化工新材料有限公司
价格	1.10/千克
规格参数	产品名称:印花专用柔软剂 产品型号:SW-2280 外观:无色至微蓝色透明稠液
公司地址	肇庆市鼎湖区莲花镇永盛化纤纺织印染厂有限公司三期建设西面单层厂区内(注册地址)
联系电话	18026127070

产品详情

SW-2280印花专用柔软剂

【物化性能】

外观：无色至微蓝色透明稠液

含量：45 ± 2%

pH 值：约5

水溶性：易分散于水，可按任意比例稀释

组成：氨基硅乳与特种辅助剂复合体

【产品特点】

1. 本品适用棉、涤纶、锦纶、粘胶及各类混纺印花织物的浸轧/浸渍加工；
2. 赋予织物优异的柔软顺滑的手感，内部柔软效果突出；
3. 在印花织物上使用，可显著改善织物的柔软手感效果，同时不影响织物的色牢度；
4. 可加入印花浆料中使用以改善印花图案的柔软手感。

5. 对白度影响小，对织物色光也影响小。

【使用方法】

推荐工艺：

浸轧法：

10 - 20g/l SW-2280 视具体织物而定，烘干、定型120 - 180 × 3 - 0.5min。

浸渍法：

0.5% - 3.0% SW-2280视具体织物及纤维而定，温度30 - 40 × 20 min，脱水，烘干。

典型配方工艺(棉纤维针织物)：

10 - 20 g/l SW-2280

0.3 ml/l 醋酸 (98%)

轧液率约 75 %

烘干100 、定型150 × 0.5min。

印花浆料中添加：

相对于浆料的比例 1%~3%

【包装】120kg塑料桶包装。

【贮存】贮存于室内阴凉处，贮存期半年。

【注意事项】请不要使SW-2280在空气中长期暴露，用后及时封盖。在标签标注的使用日期前使用。