

# 硅胶按键用亮面PU喷涂油墨

产品名称	硅胶按键用亮面PU喷涂油墨
公司名称	东莞市翔宇橡塑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:翔宇 颜色:无色 印刷方式:其他
公司地址	东莞市樟木头镇柏地社区翠河路二巷1号一楼
联系电话	86-076982739882 13713477000

## 产品详情

品牌	翔宇	颜色	无色
印刷方式	其他	着色力	- ( % )
适用对象	硅橡胶按键	流动度	- ( mm )

xy-90亮面pu喷涂油墨简介：是一种热固型单组分高性能聚氨酯喷涂油墨，具有极佳的保护性能，耐紫外线，特别适用于硅橡胶制品的具有较高光泽要求的表面涂装。

xy-90亮面pu喷涂油墨特点：附着力强手感滑爽 耐磨性佳透明度高耐候性好耐化学品性优适用性广

xy-90亮面pu喷涂油墨应用：手机、电话机、笔记本电脑、复印机、家电遥控器等电子产品硅橡胶按键/机壳

xy-90亮面pu喷涂油墨使用方法：1.清除素材上的杂质，并火焰或放电处理。

2.油墨使用前须搅拌均匀,用300目的滤布过滤，并手工或上机喷涂。

3.工件在无尘环境中5 ~ 10min后进入烘道。

4.150 烘烤40 ~ 60分钟硫化。

xy-90亮面pu喷涂油墨储存条件：密闭存放于阴凉干燥通风处（储存温度-5 ~ 35 ，湿度 85% ），防水、防漏、防晒、防高温、远离火源，储存期：6个月，请务必在半年内用完，以免影响质量。

xy-90亮面pu喷涂油墨注意事项：1. 产品开罐后应充分搅拌均匀。

2.喷涂须保持良好的适合环境，建议操作间采用无尘处理、温度控制在20 ~ 30 ，湿度控制在60 ~ 80%。粉尘过多会导致不良增多，温度过低会导致流平不佳、附着下降，湿度过大易造成涂膜缩孔，湿度过低易造成静电安全隐患。

3.火焰(或放电)处理过的硅胶片需在30分钟内用完，超过30分钟必须重新火焰（或放电）处理。

4.涂膜对弹性壁的荷重有所增加，并且随膜厚的增加而增加，硅橡胶的伸长率下降，如有这些方面的顾虑，请酌情考虑施工方式及喷涂厚度。

安全：1.产品须在通风良好条件下使用，避免施工过程中人体大量吸入，避免皮肤接触，禁止食用。

2.小心使用本品，使用前和使用时请注意安全事项。此外，还应遵循有关国家或当地政府规定的安全法规。（详细安全指引参阅相应msds）