

挤出板材级ABS 三星一毛织 SP-0183

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 挤出板材级ABS 三星一毛织 SP-0183 |
| 公司名称 | 东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 性能:挤出板材级 型号:SP-0183 3:物性参数 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号 |
| 联系电话 | 13688946070 |

产品详情

挤出板材级ABS 三星一毛织 SP-0183

洛氏硬度

100R

拉伸模量

1900MPa

抗张强度

41.0MPa

伸长率

50

弯曲模量

2000MPa

牌号

SP-0183

熔流率

3.9g/10 min

收缩率

0.41 到 0.50%

弯曲强度

63.0MPa

悬壁梁缺口冲击强度

400J/m

热变形温度

94.0 °C

Starex SF-0505H

MABS

北美洲;非洲和中东;
拉丁美洲;欧洲;亚太
地区

通用

电气/电子应用领域;
电器用具

Starex SF-0950

电气/电子应用领域

ABS台湾国乔D-180

ABS台湾国乔D-180 BK

ABS台湾国乔D-470

ABS台湾国乔D-650

ABS台湾国乔D-1000

ABS台湾国乔D-1000S

ABS台湾台达1000

ABS台湾台达1000T