

# 现货 PA加ABS合金料 ABS/PA美国舒尔曼M/MK 20本色加纤

产品名称	现货 PA加ABS合金料 ABS/PA美国舒尔曼M/MK 20本色加纤
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ABS/PA 型号:M/MK 20 产地:美国舒尔曼
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

## 产品详情

现货 PA加ABS合金料 ABS/PA美国舒尔曼M/MK 20本色加纤

??????20% ???? ABS/PA ????? M/MK 20 ???

????

填料/增强材料

玻璃纤维增强材料, 20% 填料按重量

加工方法

注射成型

部件标识代码 (ISO 11469)

>ABS+PA-GF

????????????????

密度	1.20	g/cm3	ISO 1183/A
溶化体积流率 (MVR) (250 ° C/5.0 kg)	2.00	cm3/10min	ISO 1133

????????????????

球压硬度 (H 358/30)	97.0	MPa	ISO 2039-1
-----------------	------	-----	------------

????????????????

拉伸模量	4900	MPa	ISO 527-2/1A/1
拉伸应力 (断裂)	77.0	MPa	ISO 527-2/1A/5
拉伸应变 (断裂)	4.5	%	ISO 527-2/1A/5

????????????????

简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)	9.0	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	36	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eU

????????????????

热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	179	° C	ISO 75-2/Bf
1.8 MPa, 未退火	101	° C	ISO 75-2/Af
维卡软化温度			
--	213	° C	ISO 306/A50
--	128	° C	ISO 306/B50

????????????????

燃烧速率	< 100	mm/min	ISO 3795
可燃性等级 (1.50 mm)	HB	IEC 60695-11-10, -20	