

# 太阳能电池组件用光伏焊带

产品名称	太阳能电池组件用光伏焊带
公司名称	常州市环银电器材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	常州市新北区薛家镇
联系电话	0519-85951588 13861281358

## 产品详情

产品类型	产品规格 (宽度 × 厚度)	铜基厚度	锡层厚度 (单面)	宽度误差	厚度误差	备注
互连带	1.5 × 0.15	0.10	0.025	± 0.1	± 0.01	可根据用户要求定制
	1.5 × 0.18	0.125	0.025	± 0.1	± 0.01	
	1.6 × 0.15	0.10	0.025	± 0.1	± 0.01	
	1.8 × 0.15	0.10	0.025	± 0.1	± 0.01	
	1.8 × 0.18	0.125	0.025	± 0.1	± 0.01	
	2.0 × 0.15	0.10	0.025	± 0.1	± 0.01	
	2.0 × 0.18	0.125	0.025	± 0.1	± 0.01	
	2.0 × 0.20	0.15	0.025	± 0.1	± 0.01	
	2.5 × 0.15	0.10	0.025	± 0.1	± 0.01	
	2.5 × 0.18	0.125	0.025	± 0.1	± 0.01	
	1.5 × 0.20	0.15	0.025	± 0.1	± 0.01	
汇流带	4.0 × 0.15	0.10	0.025	± 0.1	± 0.015	可根据用户要求定制
	4.0 × 0.20	0.15	0.025	± 0.1	± 0.015	
	5.0 × 0.15	0.10	0.025	± 0.1	± 0.015	
	5.0 × 0.20	0.15	0.025	± 0.1	± 0.015	
	5.0 × 0.25	0.20	0.025	± 0.1	± 0.015	
	5.0 × 0.30	0.25	0.025	± 0.1	± 0.015	
	5.0 × 0.35	0.30	0.025	± 0.1	± 0.015	
	6.0 × 0.20	0.15	0.025	± 0.1	± 0.015	
	6.0 × 0.25	0.20	0.025	± 0.1	± 0.015	
	6.0 × 0.30	0.25	0.025	± 0.1	± 0.015	
	6.0 × 0.35	0.30	0.025	± 0.1	± 0.015	

1. 铜材 (可按客户要求提供各种厚度及宽度) : 标号c11000铜含量 99.90%电阻 (ohm\*克/m<sup>2</sup>) (软态在20 ) ~ 0.15

伸长率（半硬）15%（软态）20%  
2. 镀层：可按需定制，拆封前保质期18个月。  
3. 其他标准：基体铜材厚度公差： $\pm 0.01$  mm 基体铜材宽度公差： $\pm 0.05$  mm 侧边弯曲度（蛇形弯）：小于 1 mm / 每米  
4. 产品证书及标签：a) 随货提供材质证明及镀层检验报告 b) 提供环保 s g s 报告