

韩国LG化学PC/ABS ER5001RFA无卤阻燃

产品名称	韩国LG化学PC/ABS ER5001RFA无卤阻燃
公司名称	东莞市龙煌塑胶原料有限公司
价格	26.30/公斤
规格参数	品牌:韩国LG 牌号:ER5001RFA 属性:无卤阻燃 合金
公司地址	东莞市谢岗镇稔子园村泰诚塑料市场东塑五路6栋5105号1楼
联系电话	89386271 15118421178

产品详情

韩国LG化学PC/ABS ER5001RFA无卤阻燃

物性表

物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.18	g/cm	ASTM D792
熔流率 (熔体流动速率) (260 ° C/2.16 kg)	25	g/10 min	ASTM D1238
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.40 到 0.60	%	ASTM D955

机械性能	额定值
抗张强度 2 (屈服, 3.20 mm)	60.8
弯曲模量 3 (3.20 mm)	2550
弯曲强度 3 (3.20 mm)	97.1
冲击性能	额定值
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C, 3.20 mm)	490

热性能	额定值
载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm)	94.0
RTI Elec	60.0
RTI Imp	UL 746
RTI	UL 746

可燃性	额定值	测试方法
UL 阻燃等级		UL 94
1.20 mm	V-0	
1.50 mm		
3.00 mm		

注射	额定值	
干燥温度	75.0 到 85.0	
干燥时间	3.0 到 4.0	hr
建议的大水分含量	0.020	
料筒后部温度	225 到 240	
料筒中部温度	240 到 255	
料筒前部温度	250 到 265	
射嘴温度		
加工 (熔体) 温度	235 到 265	
模具温度	50.0 到 80.0	
背压	0.0196 到 0.0588	
螺杆转速	40 到 70	rpm

更多韩国LG化学Lupoy牌号销售

Lupoy AS5000L PC+ABS 高抗冲击汽车应用
Lupoy EC5000A PC+ABS 抗静电通用
Lupoy ER5001RF PC+ABS 电气/电子应用
Lupoy ER5001RFA PC+ABS 阻燃剂；无卤电气/电子应用
Lupoy ER5001RFC PC+ABS 阻燃剂；无卤电气/电子应用
Lupoy ER5001RFK PC+ABS 电气/电子应用；一般用途
Lupoy ER5151RFL PC+ABS 电气/电子应用；一般用途
Lupoy EU5000 PC+ABS 汽车应用；电气/电子应用
Lupoy GN3101EF PC+ABS 阻燃剂；无卤电气/电子应用
Lupoy GN5000SF PC+ABS 阻燃剂；无卤电气/电子应用

