

PES环氧树脂 苏威 3600 高流动性 耐酸性 韧性好 耐高温200 PES全透明 聚醚砜

产品名称	PES环氧树脂 苏威 3600 高流动性 耐酸性 韧性好 耐高温200 PES全透明 聚醚砜
公司名称	江苏融裕新材料有限公司
价格	100.00/KG
规格参数	PES:注塑级,挤出级 3600:高抗冲,透明级,耐低温 苏威PES:食品级,医用级,家电部件
公司地址	花桥镇绿地大道
联系电话	18706274458 18706274458

产品详情

PES环氧树脂 苏威 3600 高流动性 耐酸性 韧性好 耐高温200 PES全透明 聚醚砜

产品参数

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	吸水率	24小时	ASTM D570	0.56
	比重		ASTM D792	1.37
机械性能	熔体质量流动速率	380 , 2.16 kg	ASTM D1238	58-75
	拉伸强度	23	ASTM D638	82.7
	拉伸模量	23	ASTM D638	2470
	拉伸断裂伸长率	23	ASTM D638	25-75
	弯曲强度	23	ASTM D790	111
	弯曲模量	23	ASTM D790	2900
电气性能	IZOD缺口冲击强度	23	ASTM D256	70
	绝缘强度	3.2mm	ASTM D149	15
	介电常数	60 Hz	ASTM D150	3.20
	体积电阻		ASTM D257	1016
	介电强度		ASTM D149	16
	介质损耗因数	60 Hz	ASTM D150	0.0040
	耐电弧性		ASTM D495	50
相对磁道指数		ASTM D3638	150	

热性能	热变形温度	1.82MPa, 未退火	ASTM D648	195
	阻燃性	1.60mm	UL94	V0
	膨胀系数		ASTM D696	0.000058
	玻璃化转变温度		DSC	223
	大连续使用温度		ASTM D794	180
	表面电阻率		ASTM D257	>10 ¹⁴
	示氧值		ASTM D2863	40