

# 供应Hi-Bon日立热熔胶XT654-3WR

产品名称	供应Hi-Bon日立热熔胶XT654-3WR
公司名称	惠州市恒祥泰电子材料有限公司
价格	1000.00/R
规格参数	品牌:Hi-Bon 型号:XT654-3WR 名称:热熔胶
公司地址	惠州市惠城区小金口柏岗村新屋小组北一巷24号
联系电话	13360881304

## 产品详情

供应Hi-Bon日立热熔胶XT654-3WR

### 产品介绍

名称：XT654,XT654-3WR,热熔胶,Hi-Bon热熔胶,日立热熔胶

厚度：0.15mm

材质：无纺布

规格：1200mm\*50m

### 产品用途

适用于TV,PC,笔记本电脑,音响等器材喇叭贴合。

压着条件及接着力

試驗条件	TAPE?	X T 6 5 4 - 3 W R			
压着条件	温度 [ °C ]	23	40	40	40
	压力 [MPa]	0.4	0.2	0.4	0.4
	時間 [秒]	5	5	3	5
180 ° 剥离接着强度	[N/20mm]	10 A	9 A	10 A	11 A

[破坏記号] A:界面破坏

[试验方法]

被着体 : P S 网片一側 0 . 5 mm t 0 . 5 mm

貼合后处理 : 2 3 3 0 分

拉伸速度 : 1 0 0 mm / 分

耐湿熱性試驗

试验条件	TAPE	XT654-3WR	他社品
压着条件	温度 [ °C ]	60	100
	压力 [MPa]	0.4	0.2
	時間 [秒]	5	10
90 剥离接着强度N/20MM	接伸速度200MM/分	常态	22 APS
		40 95%RH 3日	20 APS
		70 90%RH 7 小时	20 APS
	接伸速度1000MM/分	常态	33 APS
		40 95%RH 3日	35 APS
		70 90%RH 7 小时	30 APS
			19 A
			16 A
			14 A
			25 A
			20 A
			20 A

[破坏記号] A:界面破坏 APS:胶带断开，从PS 板开始界面破坏

被着体 网片那一側: / P S 板

P S 板压着着 : 2 k g 滚轮 5 次来回

貼合后的处理 : 2 3 2 4 小时

## 电视机壳側感压接着剂的特性

试验条件	TAPE	XT654-3WR	他社品
90 剥离接着强度N/20M M	23 30 分后	16 A	15 A
	23 24 小时后	19 A	18 A
	40 95%RH 3日	22 A	21 A
	70 90%RH 7 小时	20 A	20 A

[ 破坏记号 ] A:界面破坏

[ 试验方法 ]

被着体 : P S 板

压着 : 2 k g 滚轮5 次回来

里侧贴合材 : 哑光面

拉伸速度 : 2 0 0 m m / 分

以上Hi-Bon日立热熔胶XT654-3WR的信息由惠州市恒祥泰电子材料有限公司提供，若需要XT654-3WR的样品或者单价，请直接与本公司联系，谢谢！