

进口柜货 PPO/PA NORYL GTX679 矿物增强导电

产品名称	进口柜货 PPO/PA NORYL GTX679 矿物增强导电
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PPO/PA 型号:GTX679 包装:原产原包
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

进口柜货 PPO/PA NORYL GTX679 矿物增强导电

????PPO/PA NORYL GTX679???????

比重	1.24	g/cm	ASTM D792, ISO 1183
熔流率 (熔体流动速率)	16	g/10 min	ASTM D1238
(280 ° C/5.0 kg)			
溶化体积流率 (MVR)	14.0	cm/10min	ISO 1133
(220 ° C/5.0 kg)			
收缩率 - 流动 (3.20 mm)	0.70 到 0.90	%	内部
吸水率			ISO 62
饱和, 23 ° C	3.6	%	ISO 62
平衡, 23 ° C, 50%	0.70	%	ISO 62
RH			
机械性能定值单位制测试			
-- 1	4450	MPa	ASTM D638
--	4790	MPa	ISO 527-2/1
抗张强度			
屈服 2	64.0	MPa	ASTM D638
屈服	61.0	MPa	ISO 527-2/5
断裂 3	62.0	MPa	ASTM D638
断裂	61.0	MPa	ISO 527-2/5
简支梁缺口冲击强度 9(3.8	kJ/m	ISO 179/1eA
23 ° C)			

悬壁梁缺口冲击强度

-30 ° C	31	J/m	ASTM D256
23 ° C	39	J/m	ASTM D256
-30 ° C 10	3.5	kJ/m	ISO 180/1A
23 ° C 11	4.2	kJ/m	ISO 180/1A
装有测量仪表的落镖冲击 (23 ° C, Total Energy)	7.00	J	ASTM D3763