

## 辅助增塑剂【氯化石蜡】 52#

产品名称	辅助增塑剂【氯化石蜡】 52#
公司名称	石家庄市佳和昌塑料化工有限公司
价格	6500.00/公斤
规格参数	含量/规格:52# 品牌:来电咨询 产品规格:见说明
公司地址	石家庄新华区赵二街工业园
联系电话	0 311 15030131088 13933029895

## 产品详情

含量/规格	52#	品牌	来电咨询
产品规格	见说明	主要用途	辅助增塑剂
CAS	见说明		

化学名称：氯化烷烃

性状：氯烃-52有轻微脂香味，无毒、耐燃，与少量稳定剂在常温下能产生较稳定的乳液，将此乳液升温70-100 能置分层式，用热空气吹脱排出水汽，恢复透明，氯烃-52可溶于苯，乙醚等有机溶剂或原料油，轻柴油中，与pvc树脂、合成橡胶，相溶性较好，氯烃-52在光照、日晒或加热下，能分解产生hcl使产品色泽变深甚至变黑。若有铁、锌、铅、铝等及其盐类存在下能加速分解氯化蜡，在高温下能产生重烯烃，又经聚合形成棕褐色胶状，粘稠物质。

### 三、技术指标

项目	指标		
	优级品	一级品	合格品
外观	无色透明或淡黄色油状液体		
色泽(apha)	100	250	600
氯含量%	51-53	50-54	50-54
密度( 20)g/cm3	1.23-1.25	1.23-1.27	1.22-1.27
加热减量(125,2小时)%	1.0	1.0	1.0
粘度(50 )mpa.s	150-250	300	-
折光率n	1.510-1.513	1.505-1.513	-
热稳定指数(1700c4hn2101/h)hcl%	0.10	0.15	0.20

四、用途：应用于油漆、氯仿化橡胶和苯乙烯-丁烯树脂类涂料中，在塑料制品中，作为阻燃剂，粘结剂和填充剂、润滑添加剂。主要用于pvc制品，作增塑剂或辅助增塑剂。

五、包装与储存：200千克、250千克镀锌铁桶或塑料桶包装，存放在阴凉通风的地方，防止受热、曝晒、以免受热分解。按一般化工品运输和贮储。