乌鲁木齐环氧富锌底漆环氧云铁中间漆聚氨酯面漆定制厂家

产品名称	乌鲁木齐环氧富锌底漆环氧云铁中间漆聚氨酯面 漆定制厂家
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	品牌:博邦涂料 型号:H52-6 发货地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

乌鲁木齐市环氧富锌漆环氧树脂云铁中间漆聚氨酯漆定制厂家适合于钢架结构的涂敷和原来板材的维护保养,合适多种多样自然环境,包含水上设备、化工厂和石化厂、公路桥梁、造纸厂与纸厂、发电站等。主要特点编写广播耐老化好,漆层硬实,粘合力好,明亮丰腴。有不错的耐磨损、酸、水、油、热等特性。以脂环族丙烯酸酯和含甲基的丙烯酸酯为原料,并配以耐老化色浆、改性剂等构成组份性能卓越耐腐蚀油漆。关键特性有:1)良好的耐老化、保光、固色性;2)优质的耐溶剂品行和耐盐雾特性;3)漆层坚毅,优良的抗冲击性和耐磨性能;4)出色的观赏性能。性能指标编写广播项目指标试验方法 1、色调及外型符合规定样版,漆层整平光洁。估测 2、黏度(涂-4粘度仪),s 90 GB/T1723-1993、粒度,um 30 GB/T1724-1989 4、干燥时间,h 干固 15 GB/T1728-1989 脚踏实地 1天 5、光泽度,%85 GB/T9754-1988 6、强度(7d) HB GB/T6739-1996 7、粘合力,级 2 GB/T9286-1998 8、柔韧度,mm 2

1、开罐拌和:开启桶后将建筑涂料完全拌和至桶底无堆积物没有色差就可以涂敷。

GB/T1731-1993 9、耐柴油机性 (25 ,48h) 漆层无变化 GB/T9274-1988 施工方法编写 广播

2、表层处理规定:喷涂金属表层时,规定喷砂处理、喷砂除锈做到国家标准

Sa212级,维持表层干躁、无油渍、浮灰等脏东西,请在4钟头内喷涂。 3、混合比:

- 重量比4(原料):1(环氧固化剂)。 4、喷涂方式:无气喷涂机、空气喷涂、涂漆均可。
- 5、基础理论涂布率:湿膜薄厚60~80 µ m标准下,0.20~0.25KG/ 平米。
- 6、油漆稀释剂使用量:依据施工情况可恰当加上专用型油漆稀释剂,使用量为5~15%。
- 7、终一道油漆喷涂竣工后,须当然干固7天之后才可以交付使用。要是工作温度小于10 时,尽可能增加。