

武汉防水卷材材料检测 不透水性检测

产品名称	武汉防水卷材材料检测 不透水性检测
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测类型:不透水性检测 检测报告:一式四份 检测公司:武汉防水卷材检测公司
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

武汉防水卷材材料检测 不透水性检测

防水卷材检测要求项目：

1、SBS改性沥青防水卷材、APP改性沥青防水卷材:

同一厂家、规格不大于10000m²为一批，外观合格卷材中，每批随机取1卷

2、聚氯乙烯(PVC)防水卷材、氯化聚乙烯防水卷材：同一厂家、规格不大于5000m²为一批，任取1卷，在距端部300mm处截取约3m作为试样。

3、三元乙丙卷材、橡胶防水卷材：同一厂家、规格不大于5000m²为一批，每批抽取2m²橡胶止水带：同一厂家、规格抽取2m长

4、改性沥青聚乙烯胎防水卷材：同一规格不大于1000m²为一批，每批抽取1卷

5、氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材：同一规格不大于250卷为一批，外观合格中每批抽取1卷

6、沥青复合胎柔性防水卷材：同一规格不大于1000m²为一批，每批抽取1卷

7、自粘橡胶沥青防水卷材：同一规格不大于5000m²为一批，每批抽取2m²

8、高分子防水卷材胶粘剂：同一规格不大于5吨为一批，每批抽取500ml

聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材试验检测项目

按GB18173.1-2006《高分子防水片材》标准中树脂类

FS2的常温指标要求：断裂拉伸强度60N/cm，

扯断伸长率400%，撕裂强度20N,不透水性0.3Mpa 30min 无渗漏

低温弯折性-20度 无裂纹，复合强度1.2N/mm.

注：

1.对于整体厚度小于1mm的，扯断伸长率不得小于50%，其他指标要达到规定值的80%

2.这是常规检验项目