

反光膜,丝印反光膜,移印反光膜,印花反光膜

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 反光膜,丝印反光膜,移印反光膜,印花反光膜 |
| 公司名称 | 上海申超丝网印刷物资有限公司 |
| 价格 | 36.00/平方米 |
| 规格参数 | 类型:反光膜 材质:反光珠粉,膜 |
| 公司地址 | 宝山区罗泾镇飞云路18号 |
| 联系电话 | 86 021 56875115/56875116 13818116160 |

产品详情

类型 反光膜 材质 反光珠粉,膜

品名: 反光膜

型号: 无背胶

价格: 参照德国麦德龙报价模式, 税前价40.00元/kg, 税后价+17%

[适用范围]:

适用于纺织品面料上 热转移反光膜印花。

[性质]:

外观: 银白色

主成分: 反光粉、转移膜

[保质期]:

室温5-35 , 避免暴晒、雨淋、潮湿、挤压或折叠, 贮存1年。

[特征]:

反光亮度高、牢度较好、手感较软、有立体感、转移效果好、无刺激性气味。

[印花工艺]:

热转移浆料或热熔胶在反光膜上印花3次2刀 烘干、干燥 附于纺织品面料上热压140-180 8-16秒。

热转移浆料或热熔胶在印花纺织品面料上印花3次2刀烘干、干燥 附上反光膜热压140-180 8-16秒。

[注意事项]:

- 1) 上浆(刮热转移浆料或热熔胶)尽可能刮的厚些 尽可能多下浆,有助于提高热转移效果。
- 2) 若出现针孔(针眼)现象: 可能是刮刀口老化不平整,建议采用新刮刀。 可能是浆料水分挥发流失,使浆料偏干偏稠。
- 3) 压烫温度:客户须综合测试反光膜和热转印胶水的最佳移印的温度。(仅供参考:烫金150 10秒钟)
- 4) 对牢度要求较高的客户: 1.可以适当增大压强,延长压烫时间。 2.正面压烫后,立即在反面压烫3-4秒 或用烘箱内烘焙一次,冷却后揭开。
- 5) 揭开后: 若是出现胶水部分脱离现象,可能是热转印胶水未干引起的,请继续低温烘焙,将热转印胶水烘干即可。 若是反光面出现麻点现象,可以用抹布抹平即可。
- 6) 水洗可以参照烫金纸进行。

=====

品名: 反光膜

型号: 硅胶背胶

价格: 参照德国麦德龙报价模式, 税前价42.00元/kg, 税后价+17%

[适用范围]:

适用于纺织品面料上 热转移反光膜印花。

[性质]:

外观: 银灰色

主成分: 反光粉、转移膜、硅胶

[保质期]:

室温5-35℃，避免暴晒、雨淋、潮湿、挤压或折叠，贮存1年。（正面朝外卷）

[特征]:

反光亮度高、牢度较好、手感较软、有立体感、转移效果好、无刺激性气味。

[印花工艺]:

用刻字机在反光膜上刻出需要的图形、文字 将不需要 或 多余部分揭掉 将做好的反光膜 附于纺织品面料上热压140-180℃ 8-16秒。

diy作坊,用剪刀剪出所需的反光膜图形 将剪好的反光膜 附于纺织品面料上热压140-180℃ 8-16秒。

[注意事项]:

- 1) 保存时,正面朝外(硅胶面) 反面朝内。
- 2) 刻字时若觉得反光膜太软 易皱,可在反光膜反面,贴上转移纸增强硬度。
- 3) 压烫温度:客户须综合测试反光膜和热转印胶水的最佳移印的温度。(仅供参考:烫金150℃ 10秒钟)
- 4) 对牢度要求较高的客户: 1.可以适当增大压强,延长压烫时间。 2.正面压烫后,立即在反面压烫3-4秒 或用烘箱内烘焙一次,冷却后揭开。
- 5) 揭开时:注意尽可能借助刀片 或 镊子,从边缘处谨慎揭开。
- 6) 水洗可以参照烫金纸进行。