

湖南湖北陕西四川重庆贵州云南江西安徽河南江苏浙江广东聚酰胺蜡增稠剂防沉剂流变助剂海明斯德谦229

产品名称	湖南湖北陕西四川重庆贵州云南江西安徽河南江苏浙江广东聚酰胺蜡增稠剂防沉剂流变助剂海明斯德谦229
公司名称	武汉九丰云新材料有限公司
价格	40.00/公斤
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区梨花路399号(17)
联系电话	18062089859

产品详情

海明斯德谦聚酰胺蜡防沉剂229流变防沉剂DeuRheo 229

DeuRheo 229为一预先分散在溶剂中的聚酰胺蜡，能够提供颜填料在涂料体系中的防沉性，以及防流挂效果。

产品特征组成：聚酰胺蜡 外观：微黄色软蜡状 不挥发份：19-21% 溶剂：二甲苯与少量醇类 比重：约0.88

应用领域溶剂型涂料 溶剂型油墨紫外光固化填缝胶

主要特性

特性与用途：* 外观呈浆状，适用于现代高速分散设备，取用方便，容易分散*

可提供颜料防沉的效果和避免在罐底沉积硬结*

作为后添加使用，不需预先活化及研磨，且对于粘度的影响轻微* 在适当分散条件下，由于可作为后添加使用，因此适合于不能经研磨的颜料，例如：铝浆，珍珠粉，平光粉，萤光颜料的防沉。应用领域：* 醇酸 / 胺基烘漆* 丙烯酸 / 胺基烘漆* 环氧树脂 / 乙烯树脂* 溶剂型油墨 / 铝粉漆 / 聚氨酯涂料

1.触变效果优于一般防沉剂，对大部分溶剂型涂料具有增稠、防流挂效果

，尤其适用于高膜厚涂料。2.保持粘度安定，防止颜料沉降。即使略有沉降亦很容易搅匀，不会再罐底沉积硬结。3.可帮助铝粉、云母粉、鳞片定位整齐，增进其闪光效果。4.容易分散，不需经过研磨，以高速搅拌机分散均匀即可。5.不许加热活化，分散剂适用温度范围（20 -40 ）使用方法1.DeuRheo 229防沉剂需要短暂时间的分散，以形成所需的触变结构。2.分散设备以高速搅拌机好为适当，以切线速度4公尺/秒以上的分散条件，时间60分以内，温度控制在40 以下，尤以温度25 -35 ，时间30-40分钟为佳，如此可以确保DeuRheo 229防沉剂完全分散，而且避免过度分散。3.若遇蜡浆密封不严所产生的干涸、结皮、结块等现象，需将此干涸部分去除，一面造成分散困难。

添加量对涂料全量1.0-5.0%涂料体系 添加量

效果	特点醇酸树脂
1-3% 防流挂	环氧涂料 2-5%
防流挂、防沉	防流挂性***, 光泽优氯化橡胶
2-5%	
防流挂、防沉	光泽与粘度安定性佳丙烯酸
1-2% 防流挂PU	1-3%
防流挂不饱和聚酯	1-3%
防流挂	透明性佳紫外线固化
1-3% 防沉	粘度安定性佳

储存条件1.远离热及火源。2.置于阴凉通风处，容器保持紧密3.储存环境为0 至40 （需回复至25 方可使用）4.盛放产品的容器不能直接受到热辐射