

佳木斯同江epdm塑胶地面,学校操场塑胶地面,厂家

产品名称	佳木斯同江epdm塑胶地面,学校操场塑胶地面,厂家
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	颗粒大小:1-3 颗粒颜色:绿色 红色 发货周期:2天
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

产品详情

田径协会场地人工合成面层检测实验室主任、华东理工大学材料科学与工程学院教授陈建定：塑胶跑道如果挥发出气味，从理论分析，可能与塑胶跑道材料加工中化学反应不充分，或塑胶跑道铺设中为施工方便，增强粘度而加入的类物质有关漂亮的EPDM彩色颗粒，可设计成五彩缤纷的图案且地垫接缝处没有难以处理的，整体感强。EPDM采用三元乙丙制成，色彩丰富，抗紫外光，色泽稳定，即使在烈日曝晒下，亦不会褪色。整体施工，无接缝，美观。有良好的减震性能，安全、舒适。通过测试表明能提高运动速度，对运动员的关节有很好的减震保护作用。无味、无毒、环保产品，加入防霉原料，不滋生苔癣。不易燃，稳固耐用，抗老化，不易滋生微生物。不同厚度的弹性黑色基础层，可适应各类运动场所要求的相对平衡下的安全标准，并提高运动的趣味性和多功能性。具有快疏水效能，一年四季保持面层干爽。维护简单，无需别维护。用清水和普通清洁剂即可除去污垢，焕然一新

幼儿园地垫施工工艺：施工分类 有两种施工工艺，机械摊铺和手工铺装。表面预处理 在符合要求的基础上，要先用丁酯清洁表面，不能存在任何赃物、尘土、水(包括水印)、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶(将稀释剂：胶水按3-4：1的比例搅匀)，增强其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。施工前必须做小样试验注意以下问题
材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。epdm塑胶地面
24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能是否达到要求。工前的准备工作(手工)
材料、工具设备(拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌机等)、辅料及催化剂准备。施工人员要求(手工)
操场跑道施工人员少不得少于六人：备料两人、运料两名、摊铺两名。施工(手工)：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用加热(喷灯加热)或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。场地厚度要求一般分两次施工，以13mm为例：一般底层8mmePDM橡胶颗粒和面层5mmEPDM颗粒。
施工注意事项(手工) 施工温度15-35℃，温度过高或过低，影响施工。使用的摊铺工具(俗称镬刀或推刀)。混料搅拌要充分均匀。epdm塑胶地面 每一批料都要衔接好，否则衔接不好会有接缝。修边时要整齐。要严格按照比例进行配料。视颗粒情况而定，好的用胶水少，差的用胶水多;大的用量少，小的用量多。底层epdm橡胶颗粒：胶水=6-8：1;面层EPDM颗粒：胶水=5-6：1，催化剂一般不需要加，如环境温度低于10℃时，可适当加入5-10%。场地做好后，检查清理场地留下的余物，使整个场地美观。