

美国杜邦PC2000/美国杜邦PC2000(沙林树脂)

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 美国杜邦PC2000/美国杜邦PC2000(沙林树脂) |
| 公司名称 | 东莞塑运塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商 |
| 联系电话 | 15338001126 15338001126 |

产品详情

Surlyn 沙林环氧树脂是美国杜邦运用一个新的生产工艺流程汇聚成的英语，是丁二烯-（羟基）亚克力锌盐、醋酸盐、锂盐等离子键聚合体。美国杜邦是世界上一家正离子汇聚树脂生产厂家。Surlyn环氧树脂分子链间正离子化学交联具备可逆。加温时化学交联键离解，进而能熔化流动性。制冷至常温时化学交联键修复。它归属于热塑性橡胶，在生产加工环境温度底下优良的生产加工流通性，室温下有良好的橡胶弹性和柔韧度。其低温性能优质。老化性能 - 76 ，乃至可以达到 - 105 。抗拉强度好于高压聚乙烯，耐环境地应力裂开性，耐磨性能优异。Surlyn环氧树脂的另一特性是与其他材质有不错的粘结力，常见作层合原材料的黏合层。SURLYN 8150 沙林环氧树脂 适用：

健身器材行业：高尔夫壳，充气艇，滑雪靴，滑冰鞋，鞋后跟内衬，比赛维护吊带背心

护肤品行业：香水瓶盖，膏霜，膏药器皿等

日用品行业：各种各样把手，小玩具，冰块，木地板

别的行业：浮漂，户外安全照明灯具，荧光灯管表层维护、夹层玻璃表面涂层等。

美国杜邦PC2000/美国杜邦PC2000(沙林环氧树脂)

SURLYN 美国杜邦 1705

Surlyn美国杜邦PC2000 高透明 香水瓶盖专用料

Surlyn美国杜邦1601 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性；低凝胶

Surlyn美国杜邦1601-2 良好的热封性

Surlyn美国杜邦1601-2LM 低吸水性

Surlyn美国杜邦1601B 低凝胶

Surlyn美国杜邦1601B-2 低防粘连

Surlyn美国杜邦1605 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn美国杜邦1605SBR 低滑动性；低防粘连；良好的脱模性

Surlyn美国杜邦1650 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn美国杜邦1652 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn美国杜邦1652-1 低凝胶

Surlyn美国杜邦1652SB 滑动；防粘连

Surlyn美国杜邦1652SBR 滑动；防粘连；良好的脱模性

Surlyn美国杜邦1652SR 滑动；良好的脱模性

Surlyn美国杜邦1702 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性；良好的粘合性

Surlyn美国杜邦1702-1 低凝胶

Surlyn美国杜邦1705 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn美国杜邦1705-1 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn美国杜邦1706 机构认证：FDA,21CFR177.1330

Surlyn美国杜邦1707 良好的耐磨性能；高透明；良好的硬度；低温韧性；低温热封性

Surlyn树脂是杜邦美国杜邦公司利用独特的生产工艺聚合而成，是由高压自由基聚合的乙烯-甲基丙烯酸共聚物经部分或全部中和而制成的一种共聚物。

美国杜邦 SURLYN 型号 性能

Surlyn PC2000 高透明 香水瓶专用料

Surlyn 1601 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性、低凝胶

Surlyn 1601-2 良好的热封性

Surlyn 1601-2LM 低吸水性

Surlyn 1601B 低凝胶

Surlyn 1601B-2 低防粘连

Surlyn 1605 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性

Surlyn 1605SBR 低滑动性、低防粘连、良好的脱模性

Surlyn 1650 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性

Surlyn 1652 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性

Surlyn 1652-1 低凝胶

Surlyn 1652SB 滑动、防粘连

Surlyn 1652SBR 滑动、防粘连、良好的脱模性

Surlyn 1652SR 滑动、良好的脱模性

Surlyn 1702 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性、良好的粘合性

Surlyn 1702-1 低凝胶

Surlyn 1705 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性

Surlyn 1705-1 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性

Surlyn 1706 机构认证：FDA,21CFR177.1330

Surlyn 1707 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性

Surlyn 1802 良好的耐磨性能、高透明、耐油脂的、良好的硬度、低温韧性、低温热封性、高光泽

Surlyn 1855 良好的耐磨性能、高透明、高耐应力开裂性、良好的硬度、低温韧性、低温热封性

Surlyn 1856 良好的柔顺性

Surlyn 1857 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性

Surlyn 1901

良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度、低温韧性、低温热封性、良好的抗冲性能、良好的撕裂强度

Surlyn 2601 良好的撕裂强度、高光泽、良好的硬度、低温热封性、良好的牵伸性

Surlyn 7930 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 7940 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 8020 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 8120 良好的柔顺性、低硬度

Surlyn 8140 良好的耐磨性能、高透明、良好的硬度

Surlyn 8150 良好的强度、高透明、良好的撕裂强度、良好的耐磨性能、低温韧性

Surlyn 8320 良好的柔顺性、共聚物

Surlyn 8527 良好的耐磨性能、高透明、共聚物

Surlyn 8528 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 8550 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 8660 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 8670 产品特性：共聚物

Surlyn 8920 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 8940 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 8945 回弹性、良好的抗冲性能、良好的成型性、易加工性、高流动的

Surlyn 9020 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 9120 低温韧性

Surlyn 9150 良好的硬度、高透明、良好的撕裂强度、低温韧性

Surlyn 9320W 低硬度、良好的柔顺性

Surlyn 9450 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 9520 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 9650 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 9720 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 9721 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 9730 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 9910 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 9945 易加工性、高流动的

Surlyn 9950 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn 9970 良好的抗化学腐蚀性能、良好的色稳定性、良好的抗冲性能、良好的韧性

Surlyn CFM

Surlyn FCF 高光泽

Surlyn NWL 高光泽

Surlyn PC100 高透明

Surlyn PC350 高透明

Surlyn SG201U 抗污染的、耐刮擦性、良好的耐磨性能、良好的耐候性、持久性、高光泽

Surlyn SPF-1 薄膜